



CUPROLIN Antifouling festék

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Szintetikus műgyanta alapú, antifouling hatású és egyéb adalékanyagot tartalmazó festék.
BTO 2430129910

Választék:

CUPROLIN ANTIFOULING vörös 800
CUPROLIN ANTIFOULING szürke 200
CUPROLIN ANTIFOULING kék

Alkalmazási terület: Hajók vízvonala alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerű felépítésű CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK vízben lassan kioldódó méregtartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését. A CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK tixotróp tulajdonságú, ezért függőleges felületen sem folyik meg, vastag rétegben is felhordható.

Minőségi jellemzők:

- Külső:.....színes, homogén eloszlású szuszpenziók
- Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994).....erősen tixotróp, nem mérhető
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992)
 - 105 °C-on 2 óra, %, min.....80
- Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm,.....20-30
- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), max.
 - 1. fokozat, perc.....30
 - 5. fokozat, óra.....24
- Bevonat külseje.....barnászvörös vagy szürke színű,
egyenletes, matt
- Vízállóság(MSZ 9640/11:1983), 480 óra.....enyhén mattult, világosodott
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat.....0
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....kb. 8 m²/kg
- Ceruza keménység,(MSZ 9640/2:1989).....H

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 9 hónapig.

Csomagolás: 1 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban, 25 kg acéllemez kannában.

Alkalmazás: Bármely, megfelelően kialakított védőbevonat-rendszer utolsó rétegeként alkalmazzák a CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK-et, optimálisan két rétegben. Az első réteg csak 24 óra száradás után vonható át.

Mérgezőanyag-tartalma miatt nem szórható, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A felhordásra alkalmas konzisztenciát lakkbenzinnel kell beállítani.

A CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK hatóanyaga folyamatosan, lassan oldódik ki a bevonatból. Ez biztosítja a huzamosabb ideig tartó antifouling hatást. Az igénybevétel mértékétől függően felülvizsgálat után célszerű felújítani, egy újabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK felhordásával.

Hígítás: Izofix 513 hígítóval.

Tűzvédelmi előírás: A II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 15% rézvegyületet (szórással nem hordható fel), és
15% metoxi-propilacetátot tartalmaz

VOC tartalom: 460 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes.

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású.

R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R 51 Mérgező a vízi szervezetekre

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1 Elzárva tartandó

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás!

S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

2007.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.