



DUNAPLASZT Palafesték

MŰSZAKI ADATOK:

Felépítés: Vízzel hígítható akrilát alapú diszperziót, fényálló pigmenteket, töltőanyagot és adalékanyagot tartalmazó pala és betonfesték.
BTO 2430110000

Választék:

DUNAPLASZT PALAFESTÉK barna 500
DUNAPLASZT PALAFESTÉK fehér 100
DUNAPLASZT PALAFESTÉK kék 701
DUNAPLASZT PALAFESTÉK krém/ ÉRDI ÉPÍTŐK
DUNAPLASZT PALAFESTÉK okker 450
DUNAPLASZT PALAFESTÉK piros 830
DUNAPLASZT PALAFESTÉK sárga (PANT. 120C)
DUNAPLASZT PALAFESTÉK szürke 200
DUNAPLASZT PALAFESTÉK vörös 800
DUNAPLASZT PALAFESTÉK zöld 600

Alkalmazási terület: Új és régi palák festésére, valamint lábazat, vakolat betonfelület felcsapó víz és lefolyó víz elleni védelmére alkalmas. A palafesték gyorsan szárad, *bevonata időjárásálló*. Ecseteléssel és szórással hordható fel.

Minőségi jellemzők:

- Külső.....színes homogén szuszpenziók
- pH érték.....8-9
- Kifolyási idő, (MSZ EN ISO 2431:2001)
20 °C-on, mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min45-50
- Nem illó anyag tartalom
(MSZ EN ISO 3251:2003), 105 °C-on 2 óra/% min. 60
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), μ m, max..... 70
- Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2001) g/cm³..... 1,2-1,4
- Száradási idő: (MSZ ISO 1517:1993), 20 °C-on, max.
1. fokozat, óra.....1
5. fokozat, óra.....24
- Bevonat külseje.....egyenletes matt
- Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979)
Önmagával, 20 °C-on, óra.....1
- Vízállóság (palán) (MSZ 9640/11:1983).....72 órán át tartó vízbemerítés után a
bevonat változatlan
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 60 μ m rétegvastagságban.....4-5 m²/kg

- Fényállóság (MSZ 9640/19:1986), 300 óra..... a bevonat változatlan
- Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990), 5000 ciklus..... súrolásálló (Gardner készülékkel)
(A bevonati tulajdonságok 60 µm rétegvastagságra vonatkoznak)

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.
FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 4 literes polietilén vödörben

Alkalmazás: Új palákra portalanítás – az esetleges olajszennyeződés eltávolítása – után hordható fel a DUNAPLASZT PALAFESTÉK. A már tetőn lévő, napsugárzástól felmelegedett palákat közvetlenül az első felhordás előtt célszerű benedvesíteni.

A régi festetlen palatetők felületét a laza, pergő részekről, algáktól, mechanikusan meg kell tisztítani, vizes mosással portalanítani és a még nedves felületre célszerű az első festékréteget felhordani.

Vakolat és beton felületek esetében is a fentiek szerint kell a festendő felületet előkészíteni.

A megfelelő védőhatás elérése céljából három réteg DUNAPLASZT PALAFESTÉK felhordását javasoljuk. Az első réteget 20% vízzel kell felhígítani és így felhordani (impregnálás). A második réteg az első réteg fogás-biztosra száradása után (hőmérséklettől függően 1-3 óra) hordható fel. A második rétegnél a festéket 5 % vízzel kell hígítani. A harmadik réteg szintén a második réteg tapadásmentesre száradása után hordható fel. A harmadik rétegnél 5-10%-os vizes hígítást javasolunk. A festékbevonatot az utolsó réteg felhordását követően 5 óra időtartamig (20 °C-on) esőtől védeni kell. A DUNAPLASZT PALAFESTÉK felhordását 15 °C alatti hőmérsékleten nem javasoljuk.

A szerszámokat közvetlenül festés után vízzel kell megtisztítani, a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel, vagy pl. nitrohigítóval távolítható el.

Hígítás: vízzel.

Tűzvédelmi előírás: a IV. veszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: 7 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R** mondatok:

-

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S** mondatok:

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

2007.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.