



DUNAPLASZT PVC és GUMI Festék

MŰSZAKI ADATOK:

Felépítés: Különleges akril és poliuretán diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék.
BTO 2430110000

Választék:

DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK barna 500
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fekete 300
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fekete fényes
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK fehér 100
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK krém 450
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK sárga 400
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK szürke 200
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK vörös 800
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK zöld 600
DUNAPLASZT PVC és GUMI LAKK 001
DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK minden RAL színben

Alkalmazási terület: Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-ből készült tárgyak, valamint kemény és lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI) festése (pl. külső műanyag redőny, PVC esőcsatorna, műanyag ablakkeret gumi profil, gépkocsi abroncs stb.).
Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló bevonat. Ecseteléssel, szórással, hengerrel hordható fel egy vagy két rétegben.

Minőségi jellemzők:

- Külső.....	színes homogén szuszpenzió
- pH érték.....	8-9
- Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994).....	erősen tixotróp, nem mérhető
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 120 °C-on, 2 óra, min. %,.....	54
-Sűrűség(MSZ ISO 2811:1990) g/cm ³	1,05-1,20
- Száradási idő 20 °C-on, óra, (MSZ ISO 1517:1993)	
1. fokozat.....	0,5
6. fokozat.....	24
- Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979).....	1 óra múlva
- Bevonat külseje.....	egyenletes selyemfényű
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999)fokozat.....	0
- Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm., min.	4
- Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990).....	megfelelő
-Vízállóság (MSZ 9640/11:1983).....	24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan.
-Mosószerállóság(MSZ 9640/13: 1988) 8 órán át tartó mosószeroldatban merítés után.....	a bevonat változatlan.

-Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra.....a bevonat változatlan.
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....4-6 m²/kg

Hígítás: Hígítani nem szükséges, de vízzel lehet.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónap.
FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 0,75 és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban, 8 literes műanyag vödörben.

Alkalmazás: Tisztítsuk meg a PVC vagy GUMI felületét mosószeres vízzel. Ecsettel, hengerrel vigyük fel egy vagy két rétegben a DUNAPLASZT PVC ÉS GUMI FESTÉKET. A második réteget két órás száradás után alkalmazhatjuk. 24 óra múlva a felület igénybe vehető.
FAGYVESZÉLYES!

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozat. Mérsékelt tűzveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: 3 % N-metil-2-pirrolidon

VOC tartalom: A termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

-

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

2007.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.