

Supralux



Supralux Általános Alapozó

Leírás: Alapozófesték.

Felületek: Fára alapozóként és közbenső alapozóként, korróziógátló alapozóval bevont fémfelületekre közbenső alapozóként, beltéri falfelületre matt falfestékként is használható.

Tulajdonságok:

- vastag rétegben felhordható
- függőleges felületen vastagabb rétegben sem folyik meg
- gyorsan szárad
- könnyen csiszolható
- nagy fehérségű
- jól terülő és gyorsan száradó alapozó

Felhasználási útmutató

Használata előtt a fafelületeket impregnálni, a fémfelületeket korróziógátló alapozóval alapozni szükséges. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj- por- és nedveségmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszárának kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bört” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. A termék tulajdonságai max. 25% Supralux Olajfesték hozzáadásával módosíthatók, ezáltal a terülés javul, viszont a száradási/csiszolhatósági idő nő. Hasonló hatás érhető el vastagabb réteg (7 m²/liter) felhordásával; a száradás lassul, a terülés pedig javul.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Felület:	Még nem festett fafelületek, ajtók, ablakok
Bevonatrendszer:	1. Lenolajos beeresztés + Tapaszolás Supralux Astralin tapasz + Csiszolás 2. Alapozás: Supralux Általános alapozó + csiszolás 3. Közbenső réteg: Supralux Általános alapozó + csiszolás 4. Átvonó réteg(ek): Supralux Univerzális zománc vagy Supralux Időjárásálló zománc
Felület:	Még nem festett vas-, és acél- felületek
Bevonatrendszer:	1. Korróziógátló alapozás: 1-2 réteg Supralux Korróziógátló alapozó 2. Közbenső alapozás: Supralux Általános alapozó + csiszolás 3. Átvonó réteg(ek): Supralux Univerzális zománc vagy Supralux Időjárásálló zománc

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	kb. 1380, a fehér szín esetében
Kiszerelés:	0,25L; 0,75L; 2,5L
Színválaszték:	fehér
Színezés:	színes Supralux olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés
Hígítás:	Supralux Szintetikus Hígító
Kiadósság:	8-10 m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	porszáraz: 20°C-on max. 1 óra, száraz: 20°C-on max. 8 óra
Átfesthető:	8 óra után
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között
Tűzvesélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!