

Supralux



Supralux Beltéri lakk fényes és selyemfényű

**EGYKOMPONENSŰ, VÍZZEL HÍGÍTHATÓ, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
SZÍNTOLEN PARKETTALAKK**

Leírás: Parketta, fapadló és egyéb beltéri fafelületek lakkozására. Új, valamint már használt parketta- ill. fafelületek bevonására egyaránt használható.

Felületek: Lakótérben normál és erős igénybevételnek kitett parketta, fapadló, lépcső, kezeletlen parafa és egyéb beltéri fafelületek lakkozására alkalmas.

- Tulajdonságok:**
- Bevonata fényes vagy selyemfényű
 - Rendkívül kopásálló és nem sárgul
 - Ellenáll a háztartásban alkalmazható vegyi anyagoknak
 - Egyszerűen felhordható
 - Gyorsan szárad
 - Környezetkímélő
 - Bevonata megőrzi a fa természetes szépségét

Felhasználási útmutató

Natúr, kezeletlen vagy erősen kopott parketta, padló lakkozása: Alapozás: Csiszolja meg a felületet, eltávolítsa a szennyeződések és az egyenetlenségeket. A régi sérült lakkréteget teljesen le kell csiszolni. Alaposan fel kell porszívózni. Javasoljuk a Supralux Gemini Roll vagy Grund termékekkel való alapozást. Az alapozó száradása után (40-90 perc), amikor a felület egyenletes színűvé vált, enyhe köztes csiszolást kell végezni 150-es csiszoló papírral. Porszívózza fel a felületet ismét alaposan. Az alapozás után várjon 1-2 órát a lakkozás előtt. Ha a Supralux Beltéri lakkot nem járófelületre használjuk, alapozás nem szükséges. Lakkozás: A Supralux Beltéri lakkot használat előtt rázza fel alaposan. Két-három réteg lakk felhordását javasoljuk. Megjegyzés: Olajos fákat, pl. teakfa felületét a csiszolás után rögtön alapozni kell. A vegyi anyaggal kezelt fát a gyártó javaslata szerint kell kezelni. Korábban lakkozott parketta, padló, egyéb fafelület lakkozása: Ha a bevonat ép, nem sérült meg, takarítsa fel a felületet a háztartásban alkalmazandó mosogatószerrel, hogy a szennyeződések és a zsírt eltávolítsa. Törölje át a felületet 10 %-os ecettel. Csiszolja fel mattra a felületet 150-es csiszoló papírral és porszívózzon fel alaposan. Lakkozza le a felületet 1-2 réteg Supralux Beltéri lakkal. Ha a Supralux Beltéri lakkot nem járófelületre használjuk, alapozás nem szükséges. Az így készült felületet oldószeres lakkal ne újítsa fel! Ne fedje be a felületet, amíg teljesen meg nem száradt. A lakkozott felületen közvetlenül ne használjon ragasztószalagot. Csak szakipari felhasználók részére javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Felület:	Parketta, ill. beltéri fapadló
Alapozó réteg:	Supralux Gemini Roll vagy Grund
Közbenső réteg:	Supralux Beltéri lakk
Átvonó réteg:	Supralux Beltéri lakk

Használt felületekre:

Felület:	Parketta ill. beltéri fapadló, egyéb fafelület (nem járófelület)
Közbenső réteg:	Supralux Beltéri lakk
Átvonó réteg:	Supralux Beltéri lakk

Gyakorlati információk

Felépítés:	poliuretán/akrilát alapú, vízzel hígítható, egykomponensű, színtelen lakk
Sűrűség, g/liter:	1020 – 1060
Kiszerezés:	0,75 és 2,5 liter belül lakkozott fém csomagoló edényben
Fényesség:	fényes vagy selyemfényű
Felhordási módok:	hengerezés, ecsetelés
Alapozó:	Supralux Gemini Grund vagy Roll
Hígítás:	Hígítani nem kell, szükség esetén max. 5% csapvízzel.
Kiadósság:	8-15 m ² /liter rétegenként. Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	20 °C-on, porszár (ragadásmentes): max. 30 perc, szár: 8-9 óra, járható óvatosan: 9 óra
Átfesthető:	Önmagával: 4-6 óra után, tartósabb bevonat elérése érdekében 24 óra múlva.
Minőségmegőrzési idő:	12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett raktárban tárolva. Fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.
Ígénybevétel:	Az utolsó réteg felvitelétől számítva 1 nap múlva rakhatók helyre a bútorok és 1 hét múlva teríthetők le a szőnyegek.