



Supralux



Supralux Extra Fehér

VAKOLT ÉS MESZELT, ILLETVE KORÁBBAN MÁR FESTETT BELTÉRI FALFELÜLETEK FESTÉSÉRE

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszál tapéta) megfelelő előkészítés után. Normál vakolatra, betonra, aszbesztcementre, gipszre ecsettel, hengerrel vagy szóróssal felhordva dekoratív matt felületet biztosít.

Tulajdonságok:

- Kiváló fedőképességű
- Kimagasló fehérségű
- Mosható, matt bevonatot ad
- Páraáteresztő
- Könnyen felhordható és jól fed

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésekől mentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux Mélyalapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete $+5^{\circ}\text{C}$ felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy Airless szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Mélyalapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Mélyalapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Extra fehér falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Mélyalapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux szórható glett
Supralux Mélyalapozó
3. Festés: Supralux Extra fehér

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux Mélyalapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Extra fehér falfestékekkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1520-1540
Kiszerelés:	5L; 10L
Színválaszték:	fehér
Színezés:	Supralux Tilatex színezőekkel tetszőleges arányban, Supralux Falfesték színezőekkel max. 5%-ban keverhető, illetve Supralux univerzális színező pasztákkal (max. 6 %).
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, Airless szórás
Hígítás:	A termék csomósodás és kiválás nélkül max. 30% vízzel hígítható.
Kiadósság:	8-9 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	száraz: 20°C-on max. 4-6 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Minőségmegőrzési idő:	előírásszerű tárolás esetén 24 hónap
Tárolás:	Tárolás $+5$ és $+30^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.