

Supralux



Supralux Gombaölő Alapozó

**VIZES BIOCID OLDAT, ALGA, GOMBA ÉS PENÉSZFOLTOK
ELTÁVOLÍTÁSÁRA**

Leírás: Vizes diszperziós gombaölő impregnáló alapozó

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta) megfelelő előkészítés után. Különösen páras helyiségek (fürdőszoba, konyha) falfelületei.

- Tulajdonságok:**
- Széles spektrumú gombaölő hatás
 - Az alapozó a penészgombákat elpusztítja, de az élettelen gombákat tartalmazó fekete penészfoltokat nem tünteti el.
 - Nagy behatoló képesség
 - Falak pórusait tömíti, a porózus vakolatot szilárdítja
 - A fal szívóképességét csökkenti, a festékbevonatok élettartamát növeli
 - Páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A gombaölő alapozó penészfoltoktól mentes vagy új falfelületre közvetlenül felhordható. Száradás után beltérben célszerű Supralux Konyha és fürdőszoba festéket alkalmazni, a falfelület gombásodásának megelőzésére. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat hígított (kb. 1:1) HYPO-val célszerű kezelni. 24 órásszáradás után a folt enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítható. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. Az impregnálandó felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Gombaölő alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Gombaölő alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Konyha és fürdőszoba festéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Gombaölő alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux beltéri kézi glett
Supralux Gombaölő alapozó
3. Festés: Supralux Konyha és fürdőszoba festék

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, finoman diszpergált kötőanyagot tartalmaz
Sűrűség, g/liter:	1000-1010
Kiszerezés:	2 és 5 liter
Tárolás	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! Előírás szerinti tárolás esetén 24 hónap
Minőségmegőrzési idő:	
Szín:	Színtelen
Színezés:	Falfestékkel vagy Supralux Tilatex színezővel színezhető, így a kezelt felület jobban látható
Felhordási módok:	Ecsetelés
Hígítás, eszközök tisztítása:	Csapvízzel
Kiadósság:	5-10 m ² /l/réteg, függ a felület szívóképességétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	20 °C-on max. 2 óra
Átfesthető:	2 óra után
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes