

# Supralux



## Supralux Időjárásálló magassfényű zománcfesték

**ELLENÁLLÓ FEDŐBEVONAT KÜL- ÉS BELTÉRI FA- ÉS  
FÉMFELÜLETEKRE**

**Leírás:** Zománcfesték.

**Felületek:** Alkalmas kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás utáni, (ajtók, ablakok, kerítések stb.) átfestésére, továbbá más festett felületek felújító festésére. Rendkívül ellenálló bevonatot képez az időjárás viszontagságaival szemben.

**Tulajdonságok:**

- könnyen ecsetelhető
- időjárásálló
- kiválóan terül
- fénytartó

## Felhasználási útmutató

### Felületelőkészítés, felhordás:

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszárzának kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bört” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5°C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 rétegű, erősebb igénybevétel esetén pedig 4 rétegű bevonatrendszer felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

## Javasolt bevonatrendszerek

### 1. Még nem festett, új felületekre:

Felület:	Ajtó, ablak, kültéri fa
Bevonatrendszer:	1. Lenolajos beeresztés + Tapaszolás Supralux Astralin tapasz + Csiszolás 2. Alapozás: Supralux Általános alapozó vagy Supralux Olajfesték + Csiszolás 3. Közbenső réteg: Supralux Időjárásálló zománc 4. Átvonó réteg: Supralux Időjárásálló zománc
Felület:	Vas-acél
Bevonatrendszer:	1. 1-2x Supralux Korróziógátló alapozó 2. Közbenső réteg: Supralux Időjárásálló zománc 3. Átvonó réteg: Supralux Időjárásálló zománc
Felület:	Alumínium, horganyzott acél
Bevonatrendszer:	1. 1-2x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux Általános alapozó 3. Átvonó réteg: 1-2x Supralux Időjárásálló zománc

### 2. Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Időjárásálló zománcfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	sűrűség, g/liter: 900-1200, szintől függően
<b>Kiszerezés:</b>	0,75L; 2,5L
<b>Színválaszték:</b>	fehér, szürke, fekete, sárga, okker, barna, sötétbarna, fűzőld, kék, piros
<b>Színezés:</b>	A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.
<b>Fényesség:</b>	magasfényű
<b>Felhordási módok:</b>	ecsetelés, hengerlés
<b>Hígítás:</b>	Supralux Szintetikus Hígító
<b>Kiadósság:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
<b>Száradási idő:</b>	porszáras: 20°C-on max. 6 óra, záraz: 20°C-on max. 24 óra
<b>Átfesthető:</b>	24 óra után
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között
<b>Tűzveszélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!