



Supralux Konyha és fürdőszobafesték

NEDVES, PÁRÁS BELTÉRI HELYISÉGEK FALFELÜLETEINEK
GOMBÁSODÁS ELLENI MEGELŐZŐ VÉDELEMRE SZOLGÁLÓ
FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után. Különösen párás helyiségek (fürdőszoba, konyha) falfelületei.

- Tulajdonságok:**
- tartós penészgátló hatás
 - matt, mosható bevonat
 - könnyen felhordható
 - kimagasló fehérsgű és fedőképességű
 - páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Alkalmazható új falfelületek festésére és régi falfelületek felújítására. A falfelületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésekkel mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, tászkásodó, laza réteget el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületre csak a vakolat teljes megszilárdulása, átszáradása után használható. Penészfoltoktól mentes vagy új falfelület esetén a falat Supralux Gombaölő alapozóval kell impregnálni. A fal megszáradása (4-6 óra) után történhet a Supralux Konyha és fürdőszobafesték felhordása. Az első réteghez a festéket célszerű 5-10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadásával felhordási viszkozitásra hígítani. Penész falfelület esetén a penészfoltokat hígított (kb. 1:1) HYPO-val célszerű kezelni. 24 órás száradás után a folt enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítható. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A festék bevonata dekoratív, sima, matt, fehér, amely a fal természetes lég- és páradiffúzióját lehetővé teszi. A festendő felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Gombaölő alapozóval pörustömítjük. Szükség szerint a falat glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Gombaölő alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Konyha és fürdőszoba festékkel hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pörustömítése: Supralux Tilatex gombaölő alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux beltéri szórható glett
Supralux Gombaölő alapozó
3. Festés: Supralux Konyha és fürdőszoba festék

Gyakorlati információk

Felépítés: Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter: 1450-1500

Kiszerelelés: 2,5L; 5L

Színválaszték: fehér

Színezés: Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.

Fényesség: matt

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás: Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 5-10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadása szükséges.

Kiadósság: 5-8 m²/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő: 20 °C-on max. 4-6 óra

Átfesthető: 4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő: előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tárolás: +5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.