



Supralux Korróziogátló Alapozó

**KÜL- ÉS BELTÉRI VAS- ÉS ACÉLFELÜLETEK, HATÉKONY ROZSDAGÁTLÓ
ALAPOZÓ FESTÉKE**

Leírás: Korróziogátló alapozófesték.

Felületek: Kül- és beltéri vas- és acélkerítések alapozó festésére szolgál. Kültéri alkalmazás esetén kellő védelmet csak a teljes bevonatrendszer biztosít.

Tulajdonságok:

- egyszerű alkalmazás
- könnyen ecsetelhető
- környezetkímélő
- egy rétegben jó, két rétegben kiváló korrózióvédő hatás

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás:

A gondosan drótkefuzzott, csiszolt, por- és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás, az első rétegnél az ecsetelést javasoljuk, mivel a mechanikai ráségítéssel a festék jobban behatol a felület mikrorepedéseihe. A jól tapadó rozsdamaradványok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsdamentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók és átalakítók használatát nem javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

- | | |
|------------------|---|
| Felület: | Vas-acél beltérben |
| Bevonatrendszer: | 1. Korroziógátló alapozás: 2x Supralux Korroziógátló Alapozó
2. Közbenső réteg: Supralux Univerzális Alapozó
3. Átvonó réteg: Supralux Univerzális zománc |
| Felület: | Vas-acél kültérben |
| Bevonatrendszer: | 1. Korroziógátló alapozás: 2x Supralux Korroziógátló Alapozó
2. Közbenső réteg: Supralux Univerzális Alapozó
3. Átvonó réteg: Supralux Univerzális zománc |

2. Korábban már festett felületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A rosszul tapadó régi festékréteget kaparással, csiszolással, a rozsdafoltokat drótkefével és csiszolással kell eltávolítani, majd a vasfelületig csiszolt foltokat Supralux Korroziógátló Alapozóval, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavitani, majd átvonó zománcjalát festeni.

Gyakorlati információk

- | | |
|----------------------------------|--|
| Felépítés: | Alkid műgyanta alapú, korroziógátló pigmenteket tartalmaz. |
| Sűrűség, g/liter: | Kb. 1330 |
| Kiszerelelés: | 0,75L; 2,5 L |
| Színválaszték: | vörös |
| Fényesség: | matt |
| Felhordási módok: | ecsetelés, hengerlés, szórás |
| Hígítás: | Supralux Szintetikus Hígító |
| Kiadósság: | 8-12 m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától |
| Száradási idő: | porszáraz: 20°C-on max. 4 óra, száraz: 20°C-on max. 24 óra |
| Átfesthető: | 24 óra után |
| Minőségmegőrzési idő: | 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között |
| Tűzveszélyességi fokozat: | II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos! |