

Supralux



Supralux Rusztikus hatású falfesték

RUSZTIKUS BEVONATÚ, OLDÓSZERMENTES BELTÉRI FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton) festésére ajánljuk. Különösen alkalmas lakóterek festésére.

Tulajdonságok:

- rusztikus bevonat
- könnyen felhordható
- kimagasló fehérségű
- páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (por-, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux Impregnáló Alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze, majd egyenletesen oszlassuk el a felületen. Két réteg felhordása javasolt. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. A glettelés sok esetben elmaradhat, mivel strukturált bevonat esetén a kisebb felületi egyenetlenségek nem feltűnőek. Az így előkészített felületre hordjuk fel két rétegben a Supralux Rusztikus hatású falfestéket.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux szórható glett
Supralux Impregnáló alapozó
3. Festés: Supralux Rusztikus hatású

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló Alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Rusztikus hatású falfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1500-1600
Kiszerezés:	5L; 10L
Színválaszték:	fehér
Színezés:	Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban, a Supralux Falfesték színezőkkel max. 5%-ban, a Supralux Univerzális színezőpasztával max. 6%-ban keverhető.
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	hengerlés
Hígítás:	csapvízzel, max. 5%
Kiadósság:	7-8 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	20°C-on max. 4-6 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Minőségmegőrzési idő:	előírászerű tárolás esetén 24 hónap
Tárolás:	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.