

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue outline, set against a dark blue oval background. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the name.

Supralux Super Acryl

INNOVATÍV CSOMAGOLÁS, A VÖDÖR FEDELE LEHÚZÓ RÁCSKÉNT IS HASZNÁLHATÓ. KIMAGASLÓAN FEHÉR CSEPPENÉS MENTESEN FELHORDHATÓ VIZES DISZPERZIÓS BELTÉRI FALFESTÉK.

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta) megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok:

- Könnyen, cseppenés mentesen felhordható.
- Kiváló fedőképességű.
- Matt, mosható bevonatot ad.
- Kimagasló fehérségű.
- Páraáteresztő. Környezetkímélő, rendkívül kiadós.
- Dekoratív matt felületet biztosít.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületnek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni szükséges. A felület szívóképességének csökkentésére, az eltérő szívóképességek kiegyenlítésére, szilárdításra, pórustömítésre Supralux Impregnáló Alapozót használjunk. Felhordás: A falfesték felhordása ecsettel, hengerrel vagy airless szóróval történhet. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

Javasolt bevonatrendszer

1. Még nem festett, új felületekre: A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Impregnáló Alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri szórható glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Impregnáló Alapozóval ismét alapozunk. Az így előkészített felületre 1-2 réteg Supralux Super Acryl falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Impregnáló Alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux Beltéri szórható glett
Supralux Impregnáló Alapozó
3. Festés: Supralux Super Acryl beltéri falfesték

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékreteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel ki kell javítani, azt követően Supralux Impregnáló Alapozóval impregnálni, majd 1-2 réteg Supralux Super Acryl diszperziós belső falfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1500-1560
Kiszerelés:	5L; 10L
Színválaszték:	fehér
Színezés:	Supralux Tilatex színezővel tetszőleges arányban keverhető. Színezhető még Supralux Falfesték színezővel (max. 5 %) és Supralux Univerzális színezőpasztával (max. 6 %).
Fényesség:	mat
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, Airless szórás
Hígítás:	csapvízzel, legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges
Kiadósság:	max. 12 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	száraz: 20°C-on max. 4-6 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Minőségmegőrzési idő:	előírászerű tárolás esetén 24 hónap
Tárolás:	+5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.