

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white spray nozzle icon.

# Supralux Tivetex Extra

GÉPJÁRMŰVEK ALVÁZÁNAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ SZER

**Leírás:** Alvásvédő anyag.

**Felületek:** Különböző gépjárművek, elsősorban személygépkocsik alvázának korrózió és kopás elleni védelmére.

**Tulajdonságok:**

- rugalmas bevonat
- ütésálló
- sópermetálló

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, alapozás:** A bevonóanyag csak tiszta, víz-, olaj és sármentes felületre hordható fel. A laza, nem tapadó részeket (régii, hibás, nem tapadó bevonat, laza rozsda stb.) el kell távolítani. A jól tapadó, szilárd, régi bevonatra a bevonóanyag felhordható. Gőzborotvás vagy vízsugaras tisztítás után az alvázat meg kell szárítani. Felhordás előtt az anyagot keveréssel homogenizáljuk. A felhordáshoz hígítás általában nem szükséges, de szükség esetén a viszkozitást 5-10% Supralux H-100 szintetikus hígítóval csökkenthető. A túlzott hígítás csökkenti a felvihető rétegvastagságot és ronthatja a bevonat tapadását, ezért 10%-nál több hígítót ne használjunk. A Supralux Tivetex alvázvédő anyag felhordása szórással vagy ecseteléssel történhet. A szóráshoz a szokásos alvázszóró készülékek jól alkalmazhatók. Az egyes rétegek felhordása között 1-2 óra előszáradási időt kell biztosítani. PVC alapú, gyári alvázvédővel védett felületeknél javasoljuk a ködöléssel történő, vékony rétegű alapozást. Ajánlott rétegvastagság: 0,4 – 1,00 mm (nedves film), illetve 0,2-0,5 mm (száraz film). A teljes bevonati rétegvastagság kb 1 mm, a kerékdoboknál ennél nagyobb, kb 1,5 mm legyen. Az utolsó réteg felhordása után kb. 6-8 óra múlva a gépkocsi kisebb, rövidebb utakra igénybe vehető. A teljes átszáradás ideje kb.1 hét. A Supralux Tivetex alvázvédő anyaggal bevont felületet olajjal, benzinnel mosni vagy szórni tilos! Az alváz csak gőzborotvás vagy vízsugaras mosással tisztítható.

## Javasolt bevonatrendszerek

### Még nem festett, új felületekre:

Felület:	Előkészített alváz
Bevonatrendszer:	2-3 x Supralux Tivetex Extra

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Speciális töltőanyagokat tartalmazó, módosított bitumen alapú bevonóanyag.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	1100-1200
<b>Kiszerelés:</b>	0,75L; 2,5L
<b>Színválaszték:</b>	ezüstös-bronzos fekete
<b>Felhordási módok:</b>	szórás, ecsetelés
<b>Kiadósság:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
<b>Száradási idő:</b>	Plasztikusan száraz: 20°C-on max. 24 óra
<b>Átfesthető:</b>	20°C-on 1-2 óra után
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett és zárt raktárban tárolva.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!