

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue outline, set against a dark blue oval background. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the name.

# Supralux Univerzális magasfényű zománcfesték

FA ÉS FÉMFELÜLETEKRE KÜL- ÉS BELTÉRI ÁTVONÓ ZOMÁNCFESTÉKE

**Leírás:** Magasfényű zománcfesték.

**Felületek:** Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, stb.).

**Tulajdonságok:**

- könnyen ecsetelhető
- jól terül
- függőleges felületen megfolyásra kevésbé hajlamos

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5°C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Külterben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

## Javasolt bevonatrendszer

### 1. Még nem festett, új felületekre:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felület:         | Ajtó, ablak, fa                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bevonatrendszer: | 1. Lenolajos beeresztés + Tapaszolás Supralux Astralin tapasz + Csiszolás<br>2. Alapozás: Supralux Általános alapozó vagy Supralux Olajfesték + Csiszolás<br>3. Közbenső réteg: Supralux Általános Alapozó<br>4. Átvonó réteg: Supralux Univerzális zománc |
| Felület:         | Vas-acél                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alapozó:         | 1-2x Supralux Korróziógátló alapozó<br>2. Közbenső réteg: Supralux Általános Alapozó<br>3. Átvonó réteg: Supralux Univerzális zománc                                                                                                                       |
| Felület:         | Alumínium, horganyzott acél                                                                                                                                                                                                                                |
| Alapozó:         | 1-2x Supralux Tiszakorr<br>2. Közbenső réteg: Supralux Általános alapozó<br>3. Átvonó réteg: Supralux Univerzális zománc                                                                                                                                   |

### 2. Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Univerzális zománcfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felépítés:</b>               | Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.                                                                            |
| <b>Sűrűség, g/liter:</b>        | 900-1180, szintől függően                                                                                                            |
| <b>Kiszerelés:</b>              | 0.25L; 0.75L; 2.5L                                                                                                                   |
| <b>Színválaszték:</b>           | fehér, szürke, fekete, sötétbarna, piros, zöld, beige, sárga, sötétkék, bordó<br>A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők. |
| <b>Színezés:</b>                | Supralux Univerzális színezőpasztával vagy színes Supralux Astralin vagy Durol zománcfestékek hozzákeverésével                       |
| <b>Fényesség:</b>               | magasfényű                                                                                                                           |
| <b>Felhordási módok:</b>        | ecsetelés, hengerlés.                                                                                                                |
| <b>Hígítás:</b>                 | Supralux Szintetikus Hígító                                                                                                          |
| <b>Kiadósság:</b>               | 8-10 m <sup>2</sup> /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.                                                          |
| <b>Száradási idő:</b>           | porszár: 20°C-on max. 6 óra, száraz: 20°C-on max. 24 óra                                                                             |
| <b>Átfesthető:</b>              | 24 óra után                                                                                                                          |
| <b>Minőségmegőrzési idő:</b>    | 60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között                                                                                 |
| <b>Tűzvesélyességi fokozat:</b> | II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!                                                                     |