

# Supralux



## Supralux Vastaglazúr

**Leírás:** Vastagrétegű bevonó lazúr.

**Felhasználási területek:** A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

**Felületek:** Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.).

- Tulajdonságok:**
- Könnyen ecsetelhető.
  - A kültéri változatok védik a fát gombásodás és a nap UV sugárzása ellen.
  - Impregnálja a fát.
  - Függőleges felületre is vastagon megfolyásmentesen hordható fel.
  - A fa rajzolata a bevonás után is látható, patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A fafelületnek teljesen légszárának és tisztának (olaj- zsír-, pormentesnek) kell lenni, az esetleges gyantakiválásokat Supralux H-400 Észter Hígítóval távolítsuk el. Az alapot (erősen meghígított Supralux Vastaglazúr vagy Sadolin Base) a fafelületre ecsettel kell felhordani olyan mennyiségben, amely a fa rostjai közé fel tud szívódni. A fa felületétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni a teljes telítésig. (Puhafák, fűrészárúk esetén több, keményfák, gyalult felületek esetén kevesebb anyagra van szükség.) A beeresztett felületek, illetve a vastaglazúr átfestése ecseteléssel vagy hengerléssel legalább 24 órás száradás után végezhető. Az ecseteléssel való mázolást a fa erezetének irányában kell befejezni. Figyelem! A termék gyenge méreg, ezért szórással nem hordható fel. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni.

## Javasolt bevonatrendszerek

Felület:	beltéri fa
Beeresztés, alapozás:	hígított Supralux Vastaglazúr (max. 5% Supralux Szintetikus hígítóval)
Festés:	2x Supralux Vastaglazúr
Felület:	Kültéri fa*
Beeresztés, alapozás:	Sadolin Base
Festés:	2-3x Supralux Vastaglazúr

\* Kültérben legalább 0,1 mm-es száraz bevonatvastagság szükséges. Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 3-5 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Uretánalkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	890-950, szintől függően
<b>Kiszerezés:</b>	0.75L; 2.5L; 20L
<b>Színválaszték:</b>	színtelen, fenyő, teak, trópusi mahagóni, világos tölgy, cseresznye, hófehér, angolvörös, közép tölgy, gesztenye
<b>Színezés:</b>	A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.
<b>Fényesség:</b>	selyemfényű.
<b>Felhordási módok:</b>	ecsetelés, hengerlés
<b>Hígítás:</b>	Supralux Szintetikus Hígító
<b>Kiadósság:</b>	8-10m <sup>2</sup> /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától, faanyagvédelmi szempontból min 200 g/m <sup>2</sup> hígítatlan mennyiség felhordása szükséges, ez a mennyiség az előkészített felületre 3 réteg felhordásával biztosítható.
<b>Száradási idő:</b>	porszár: 20°C-on max. 5 óra, száraz: 20°C-on max. 24 óra
<b>Átfesthető:</b>	24 óra után
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között
<b>Tűzveszélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!