

Supralux



Supralux Vékonylazúr

KÜL- ÉS BELTÉRI OLDÓSZERES VÉKONYLAZÚR

Leírás: Vékonyrétegű impregnálólazúr.

Felhasználási területek: A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező felfelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek: Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (kerítés, lambériák, egyéb kültéri, főleg nem mérettartó faszerkezetek stb.) bevonására.

- Tulajdonságok:**
- Könnyen ecsetelhető.
 - A kültéri változatok védik a fát a nap UV sugárzása ellen.
 - Mélyen beszívódik, impregnálja a fát.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat Supralux H-400 Észer Hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni. Az előkészített fafelületet Sadolin Base/Supralux Vizes Bázisú Lazúr Alapozó/Supralux Lazúr Alapozó egyikével telítésig alapozzuk, majd 24 óráig száradni hagyjuk. A Supralux Vékonylazúrt 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva. Ne használjuk festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrreteget és az anyagot alaposan keverjük fel. Ecsettel hordjuk fel, szál irányban, majd alaposan oszlassuk szét.

Javasolt bevonatrendszerek

Felület: Kültéri fa*
Beeresztés, alapozás: Sadolin Base, Supralux Lazúr Alapozó,
Festés: 2-3x Supralux Vékonylazúr

Felület: Beltéri fa
Beeresztés, alapozás: Hígított Supralux Vékonylazúr
Festés: 1-2x Supralux Vékonylazúr

* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 3-4 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.

Gyakorlati információk

Felépítés: Alkid műgyanta alapú, víztartalommal. A színes változatok időjárásálló pigmenteket tartalmaznak.

Sűrűség, g/liter: 890-950, szintől függően

Kiszerezés: 0.75L; 2.5L

Színválaszték: színtelen, fenyő, teak, trópusi mahagóni, világos tölgy, cseresznye, hófehér, angolvörös, közép tölgy, gesztenye

Színezés: A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség: matt vagy selyemfényű

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés

Hígítás: Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság: Gyalult fánál 8-10 m²/l, fűrészelt fánál 8-10 m²/l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő: száraz: 20°C-on max. 24 óra
24 óra után

Átfesthető: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között

Tűzvesélyességi fokozat: III. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!