



# SUPRALUX TILATEX EXTRA



## Leírás:

Vizes diszperziós cseppmentes beltéri falfesték

**Felületek:** Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üveg-szálaspapír) megfelelő előkészítés után

## Tulajdonságok:

Cseppenésmentesen felhordható

Matt, mosható bevonat

Könnyen felhordható

Kimagasló fehérségű

Páraáteresztő

## Műszaki információk

### Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz

**Sűrűség, g/liter:** 1400-1500

## Gyakorlati információk

**Kiszerezés:** 16 liter

**Tárolás:** +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék fagyveszélyes!

### Minőségmegőrzési idő:

Előírás szerinti tárolás esetén 24 hónap

**Színválaszték:** Fehér

**Színezés:** Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban; a Supralux falfesték színezőkkel max. 5%-ban keverhető

**Fényesség:** Matt

**Felhordási módok:** Ecsetelés, hengerlés

### Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, impregnált felület esetén felhordásához legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges.

A termék csomósodás és kiválás nélkül max. 30% vízzel hígítható.

**Kiadósság:** 8-9 m<sup>2</sup>/l/réteg

**Száradási idő:** száraz: 20 °C-on max. 2 óra

**Átfesthető:** 2 óra után

**Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes!



# Felhasználási útmutató:

## Felületelőkészítés, felhordás:

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítjuk meg.

A fal, a festék és a levegő hőmérséklete  $+5^{\circ}\text{C}$  felett legyen. Korongecsettel vagy hengerrel hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

## Javasolt bevonatrendszerek:

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:	A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfestéket hordunk fel.
A vakolat erősítése, pórustömítése:	Supralux impregnáló alapozó
Glettelés + impregnálás:	Supralux beltéri glett Supralux impregnáló alapozó
Festés:	Supralux Tilatex Extra
Korábban már festett falfelületek felújító festése:	A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfestékekkel átfesteni.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.  
3581 Tiszaújváros Pf. 135.  
Tel: 06-49-321-998  
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519  
internet: [www.supralux.hu](http://www.supralux.hu)