



## Supralux Tilatex Strukturált

**Leírás:** Strukturált felületet adó matt beltéri falfesték.

**Felületek:** Normál vakolatra, betonra, azbeszcementre, gipszre hengerrel felhordva dekoratív felületet biztosít. Vakolt és meszelt, illetve korábban már festett beltéri falfelületek festésére használható.

- Tulajdonságok:**
- környezetkímélő.
  - strukturált felületű
  - kimagasló fehérségű
  - páraáteresztő, matt falfesték.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés:** A felületnek épnek és tisztának (olaj-, zsír- és pormentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell.

**Felhordás:** A falfesték felhordása hengerrel történhet. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni.

## Javasolt bevonatrendszer

Supralux Impregnáló Alapozó beltéri fal első festésére 1x Supralux Tilatex strukturált belső falfesték 1x Supralux Tilatex Akva lehetséges a fordított sorrend is, Tilatex Akvára a Tilatex strukturált. Régebben festett falak esetén a repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással felújító festésnél eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kijavitani, vizes szivaccsal áttörőlni, szükség esetén impregnálni, majd 1 réteg Supralux Tilatex strukturált belső falfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

**Felépítés:** vizes diszperziós bázisú

**Kiszerelés:** 16 L

**Tárolás:** +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségen az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

**Színezés:** Supralux Tilatex színezővel, Supralux Falfesték Színezővel

**Felhordási módok:** Rövidszűrű bárányszűr hengerrel vízszintes irányban felhordva, majd függőleges irányban eloszlatva.

**Hígítás:** Csapvízzel; Impregnált felület esetén legfeljebb 5% víz hozzáadásával hengerelhető.

**Kiadósság:** 1 liter festék egy rétegen 8-9 m<sup>2</sup> felület bevonására alkalmas

**Száradási idő:** 20 °C-on száraz: kb. 4-6 óra

**Átfesthető:** 20 °C-on 4-6 óra után

**Minőségmegőrzési idő:** előírásszerű tárolás esetén legalább 24 hónap