

Supralux



Supralux Portal Mix homlokzatfesték bázis

PÁRAÁTERESZTŐ DISZPERZIÓS HOMLOKZATFESTÉK.

Leírás: Színkeverőgépen széles színválasztékban keverhető, vizes diszperziós homlokzatfesték

Felületek: Épületek homlokzatának (nagy szilárdságú vakolat, beton, cement) alapozás utáni és felújító festésére.

- Tulajdonságok:**
- matt, sima bevonat
 - kopásálló, időjárásálló
 - könnyen felhordható
 - páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelekészítés, felhordás: A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Festetlen felületek első festésekor Supralux impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető.

Festési körülmények: Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, a foltosodást megelőzendő. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket alaposan fel kell keverni. A festék végleges fedőképességét a színes pigmentek hozzáadása után éri el, ezért fehér homlokzat kialakításához a Supralux Homlokzatfesték fehér terméket javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval ismételtelen alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Portal Mix homlokzatfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux Portal homlokzati glett, Supralux impregnáló alapozó
3. Festés: Supralux Portal Mix homlokzatfesték

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Portal Mix homlokzatfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz
Sűrűség, g/liter:	1350-1450, szintől függően
Kiszerezés:	0,95 L; 14,25 L
Minőségmegőrzési idő:	Előírás szerű tárolás esetén 24 hónap
Tárolás:	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Színválaszték:	Színkeverőgépen több száz színben keverhető. A szín kiválasztásánál a számítógépben rögzített megjegyzéseket (kicsit sötétebb, gyengébb takarás miatt plusz réteg szükséges, stb.) figyelembe kell venni
Színezés:	A színek kikeverése a Supralux Homlokzatfesték Mixből, 16 féle Levis színező paszta felhasználásával történik, Levis színkeverő rendszeren
Fényesség:	Matt
Felhordási módok:	Ecsetelés, hengerlés, airless szórás
Hígítás, eszközök tisztítása:	Csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően.
Kiadósság:	5-6 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	20 °C-on max. 2 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes!