



Supralux Portaszil szilikáatos mélyalapozó

FESTETLEN VAKOLAT, BETON, CEMENT ÉS EGYÉB SZILIKÁTOS ÁSVÁNYI FELÜLET PÓRUSTÖMÍTÉSÉRE ALKALMAS SZILIKÁTOS IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ

Leírás: Szilikáatos impregnáló alapozó.

Felületek: Az impregnáló festetlen vakolat-, cement-, beton és egyéb szilikáatos ásványi felületek impregnálására és megszilárdítására szolgál, szilikáatos homlokzatfestékek felhordása előtt. Nagy behatolóképességű, és elősegíti ezen bevonatok tapadását a fenti porózus felületeken. Gipszfelületekre és meglévő, műgyanta bázisú homlokzati bevonatokra nem használható.

Tulajdonságok: Beton- és fal felületek pórusait tömíti, a porózus vakolatokat szilárdítja, a felület szívóképességét csökkenti, tapadóhidat képez a szilikát-tartalmú fal és a szilikáatos homlokzatfesték között. Megakadályozza a fal felületen történő sókivirágzást és megnöveli a festékbevonatok élettartamát.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Az impregnálandó felület, az alapozó és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú alapozó vizes mosással távolítható el az impregnáláshoz használt eszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új homlokzatokra: Supralux Portaszil szilikáatos mélyalapozó
Supralux Portaszil szilikáatos glett
(Supralux Portaszil szilikáatos mélyalapozó)
2x Supralux Portaszil szilikáatos homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapasztással kijavítani, majd mélyalapozás után 2 réteg Supralux Portaszil szilikáatos homlokzatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó, régi bevonatokat Supralux Portaszil szilikáatos mélyalapozóval kell erősíteni festés előtt.

Gyakorlati információk

Felépítés: Kálium-metaszilikát és sztirol-akrilát kopolimer

Sűrűség, g/liter: 1030

Kiszerelés: 19 liter

Tárolás: +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Felhordási módok: ecsetelés, hengerelés

Hígítás, eszközök tisztítása: nem szükséges, csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően

Kiadósság: 1 liter alapozó 8–10 m² falfelület egyszeri bevonására elegendő

Száradási idő: Száraz 20 °C-on kb. 5 óra

Átfesthető: 12 óra után

Munkavédelmi szempont: Az anyag erősen lúgos kémhatású!

Minőségmegőrzési idő: előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.