

The logo for Supralux, featuring the brand name in a white, stylized font with a blue outline, set against a dark blue oval background with a white border.

Supralux

Portal Mix vékonyvakolat vakolatalapozó

Leírás: Pigmentált speciális alapozófesték struktúravakolathoz kül- és beltérben. Színkeverőgépen széles színválasztékban keverhető, vizes diszperziós vakolatalapozó.

Felületek: Supralux Portal Mix vékonyvakolat felhordása előtti alapozásra használható kül-, és beltérben egyaránt.

- Tulajdonságok:**
- Kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét.
 - Javítja a tapadást, szilárd kötést tesz lehetővé.
 - A fedővakolat színének megfelelően színezhető, ezáltal egyenletes árnyalatot biztosít a záró munkálatoknál.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnek, tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek), teljes rétegvastagságban száraznak és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Nagy nedvszívású alapfelületet (pl. glettelt, javított felület) célszerű Supralux Impregnáló Alapozóval impregnálni. A vakotalapozót keverőgéppel keverjük meg, majd a megfelelően előkészített felületre egyenletesen hordjuk fel. Ha szükséges, maximum 20% vízzel hígítsuk. A vakotalapozó felhordása történhet hengerrel, vagy ecsettel. A színező vakolat színével megegyező színű vakotalapozót használjunk. Alapozás után a Supralux Portal Mix vékonyvakolat felhordását minimum 24 óra száradási idő elteltével lehet megkezdeni. A levegő, a vakolat, és az alapozó bevonat hőmérséklete a megmunkálás ideje alatt +5 °C -30 °C kell, hogy legyen. Ne alkalmazzuk az anyagokat közvetlen erős napsütésben, esőben, fagyban, erős szélben, ködben. Az alapozáshoz használt szerszámokat használat után vízzel azonnal le kell mosni.

Javasolt bevonatrendszerek

Felület: hőszigetelés
Impregnálás: 1 X Supralux Portal Mix vakolat alapozó
Fedőréteg: 1 X Supralux Portal Mix vékonyvakolat

Felület: kis nedvszívású alapfelület

Felület: nagy nedvszívású alapfelület
Felületelőkészítés: tisztítás, hibák kijavítása, száradás
Impregnálás: Supralux Impregnáló Alapozó

Gyakorlati információk

Felépítés: Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter: 1700

Kiszerelés: 25 kg

Színválaszték: fehér vagy Supralux színkeverő rendszerben színezhető

Színezés: A színek kikeverése a Supralux Portal Mix vakotalapozóból 16 Levis színezőpaszta felhasználásával történik, Supralux színkeverő rendszeren.

Fényesség: matt

Felhordási módok: henger, ecset

Hígítás: csapvízzel, max. 20%-ban

Kiadósság: 0,25 kg/m²

Száradási idő: teljes átszáradás 24 óra

Minőségmegőrzési idő: előírászerű tárolás esetén 12 hónap

Tárolás: +5 °C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.