

Supralux



Supralux Astralin Mester

KIVÁLÓAN TAKARÓ, KIEMELKEDŐ FEHÉRSÉGŰ MAGAS MINŐSÉGŰ ZOMÁNCFESTÉK.

Leírás: Magas minőségű zománcfesték

Felületek: Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa-, vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.)

- Tulajdonságok:**
- kiválóan takar
 - kiemelkedő fehérségű
 - tükrös fényű, maradandóan fényes
 - könnyen ecsetelhető, jól terül
 - időjárásálló
 - nem sárgul

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszárasznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőr” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 5% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl, és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5°C alatt), és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

- Ajtó, ablak**
1. Lenolajos beeresztés + folttapaszolás + csiszolás
 2. Alapozó + csiszolás
 3. Közbenő réteg: Supralux Astralin Mester Alapozó + csiszolás
 4. Átvonó réteg: Supralux Astralin Mester

- Vas-acél**
1. 1-2x Supralux Koralkyd
 2. Közbenő réteg: Supralux Astralin Mester Alapozó
 3. Átvonó réteg: Supralux Astralin Mester

Alumínium, horganyzott acél

1. 1-2x Supralux Tiszakorr
2. Közbenő réteg: Supralux Astralin Mester Alapozó
3. Átvonó réteg: Supralux Astralin Mester

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenő alapozással kell kijavítani, majd Supralux Astralin Mester magasfényű zománccfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés: Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz

Sűrűség, g/liter: 1230 (fehér)

Kiszerezés: 1; 5; 20 L

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5°C +25°C között

Színválaszték: Fehér

Színezés: Színes Supralux Astralin Mester magasfényű zománccfestékek hozzáadásával

Fényesség: Magasfényű

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés (speciális zománcozó henger), szórás

Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító, Supralux Lakkbenzin hígító

Kiadósság: 8-10 m²/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő: porszárás: 20°C-on max. 7 óra

20°C-on max. 24 óra

Átfesthető: 24 óra után.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos