



Supralux Astralin mester alapozó

**FAFELÜLETEK TÖKÉLESEN SIMA ELÉRÉSHEZ SZOLGÁLÓ
ALAPOZÓFESTÉK.**

Leírás: Alapozófesték kisebb felületi egyenetlenségek töltésére, tökéletesen sima felület eléréséhez.

Felületek: Beeresztett és durvább egyenetlenségektől mentes, tapaszolt fazelületek (ajtók, ablakok, polcok, stb.) vagy megcsiszolt régi festékbevonatok.

- Tulajdonságok:**
- kiváló fedőképességű
 - nagy fehérsegű
 - jól terül
 - az átvonó zománcfesték fényét nem csökkenti
 - könnyen csiszolható
 - nagy töltőerő, „húsos” bevonat
 - nem sárgul

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Használata előtt a falfelületeket Supralux Lenolajos fabeeresztővel impregnáljuk. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (olaj-, por-, és nedvességmentesnek) és légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőr” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a sűrűn folyófesték alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz kevesebb, szórással történő felhordáshoz több (10-15% Supralux H-100 Szintetikus vagy 15-20% Supralux Lakkbenzin hígító) hígítóval kell hígítani. Az alapozott felület a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól függően 7-12 óra elteltével csiszolható. A csiszolást egy közepe finomságú (Javasolt finomság-tartomány: P300-P400) pl.: P360-as csiszolópárral kezdjük és egy finomabb (Javasolt finomság-tartomány: P500-P600) csiszolópárral fejezzük be, a tökéletesen sima felület elérése érdekében. Csiszolás után a pormentesített felület zománcfestékkal átfesthető. A termék tulajdonságai kevés zománcfesték hozzáadásával módosíthatók, ezáltal a terülés javul, viszont a száradási/csiszolhatósági idő nő.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

- ajtók, ablakok:**
1. Lenolajos beeresztés + Folttapasztolás + csiszolás
 2. Alapozás: Supralux Astralin Mester alapozó +csiszolás
 3. Átvonó réteg(ek): Supralux Astralin vagy Supralux Astralin Mester vagy Supralux Durol

2. Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapasztolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománcfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz
Sűrűség, g/liter:	Kb. 1460, a fehér szín esetében
Kiszerelés:	1L; 5L; 20 L
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5°C +25°C között
Színválaszték:	Fehér
Színezhetőség:	Színes Supralux zománcfestékekkel (max. 25% mennyiségben) kever-hető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli Selyemmatt
Fényesség:	
Felhordási módok:	Ecsetelés, hengerlés (zomácozó hengerrel), szórás
Hígítás:	Supralux H-100 szintetikus hígító vagy Supralux Lakkbenzin hígító
Kiadósság:	8-10 m ² /L egy rétegben, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	porszáraz: 20°C-on max. 2 óra száraz: 20°C-on max. 12 óra
Átfesthető:	12 óra után alkidgyanta alapú zománcfestékkel 8 óra után önmagával
Tűzveszélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!