

Supralux



Supralux Astralin alapozó

FÁRA, FÉMRE AJÁNLOTT ALAPOZÓFESTÉK.

Leírás: Alapozófesték.

Felületek: Fára alapozóként és közbenső alapozóként, korróziógtátló alapozóval bevont fémfelületekre közbenső alapozóként, beltéri falfelületre matt falfestékként is használható.

- Tulajdonságok:**
- vastag rétegben felhordható
 - függőleges felületen vastagabb rétegben sem folyik meg
 - gyorsan szárad
 - könnyen csiszolható
 - nagy fehérségű

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Használata előtt a fafelületeket impregnálni, a fémfelületeket korróziógátló alapozóval alapozni szükséges. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáragnak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt“ összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz kevesebb, szórással történő felhordáshoz több (10-15% Supralux H-100 szintetikus) hígítóval kell hígítani. A termék tulajdonságai max. 25% Supralux olajfesték hozzáadásával és/vagy Supralux olajfesték hígítóval történő hígítással módosíthatók, ezáltal a terülés javul, viszont a száradási/csiszolhatósági idő nő.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett fafelületek, ajtók, ablakok

1. Lenolajos beeresztés: folttapaszolás, csiszolás
2. Alapozás: Supralux Astralin alapozó + csiszolás
3. Közbenső réteg: Supralux Astralin alapozó + csiszolás
2. Közbenső réteg: Supralux Durol vagy Supralux Astralin zománccfesték
4. Átvonó réteg(ek): Supralux Astralin zománccfesték vagy Supralux Durol

Még nem festett fémfelületek, vas-, acél- és horganyzott

1. Korróziógátló alapozás: 1-2 réteg Supralux Koralkyd
2. Közbenső alapozás: Supralux Astralin alapozó + csiszolás
3. Átvonó réteg(ek): Supralux Astralin zománccfesték vagy Supralux Durol

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	kb. 1380, a fehér szín esetében.
Kiszerezés:	0,25L; 1L; 5L; 20L
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között.
Színválaszték:	Fehér
Színezés:	Színes Supralux olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli.
Fényesség:	mat.
Felhordási módok:	Ecsetelés, hengerlés, szórás.
Hígítás:	Supralux H-100 szintetikus hígító.
Kiadósság:	8-10 m ² /L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	porszáráz: 20 °C-on max. 1 óra száráz: 20 °C-on max. 8 óra
Átfesthető:	8 óra után.
Tűzveszélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!