

Supralux



Supralux Astralin magasfényű zománcfesték

FA- ÉS FÉMFELÜLETEK KÜL- ÉS BELTÉRI ÁTVONÓ MAGASFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉKE.

Leírás: Magasfényű zománcfesték.

Felületek: Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések, stb.).

- Tulajdonságok:**
- könnyen ecsetelhető
 - időjárásálló
 - jól terül
 - függőleges felületen megfolyásra kevésbé hajlamos

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el! Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 6% hígítóval (Supralux H–100 szintetikus hígító) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Felület	Ajtó, ablak
Bevonatrendszer	1. Lenolajos beeresztés + folttapaszolás + csiszolás 2. Alapozás: Supralux Alapozó 3. Közbenső réteg: Supralux Astralin + csiszolás 4. Átvonó réteg: Supralux Astralin magasfényű zománc
Felület	Vas-acél
Bevonatrendszer	1. 1–2x Supralux Koralkyd 2. Közbenső réteg: Supralux Astralin Alapozó 3. Átvonó réteg: Supralux Astralin magasfényű zománc
Felület	Alumínium, horganyzott acél
Bevonatrendszer	1. 1–2x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux Astralin Alapozó 3. Átvonó réteg: Supralux Astralin magasfényű zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománcfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	900–1180, szintől függően.
Kiszerezés:	0,25L, 1L; 5L; 20 L
Hígítás:	Supralux H–100 szintetikus hígító,
Száradási idő:	porszáráz: 20 °C-on max. 6 óra; száráz: 20 °C-on max. 24 óra.
Átfesthető:	24 óra után.
Felhordási módok:	Ecsetelés, hengerlés.
Kiadósság:	8–15 m ² /L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Fényesség:	magasfényű.
Színválaszték:	fehér, szürke, fekete, sötétbarna, sötétzöld, piros, okker, sárga, barna, kék, középkek, zöld.

Színezés: A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!