

# Supralux



## Supralux Astralin selyemfényű zománcfesték

**FA- ÉS FÉMFELÜLETEK KÜL- ÉS BELTÉRI ÁTVONÓ SELYEMFÉNYŰ  
ZOMÁNCFESTÉKE.**

**Leírás:** Selyemfényű zománcfesték.

**Felületek:** Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések, stb.).

- Tulajdonságok:**
- könnyen ecsetelhető
  - időjárásálló
  - jól terül
  - függőleges felületen megfolyásra kevésbé hajlamos

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszárasnak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bört” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 6% higítóval (Supralux H-100 szintetikus higító) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

## Javasolt bevonatrendszerek

### Még nem festett, új kültéri falfelületekre:

Ajtó, ablak	1. Lenolajos beeresztés + folttapaszolás + csiszolás 2. Alapozás: Supralux Astralin Alapozó 3. Közbenső réteg: Supralux Astralin + csiszolás 4. Átvonó réteg: Supralux Astralin selyemfényű zománc
Vas-acél	1. 1-2x Supralux Koralkyd 2. Közbenső réteg: Supralux Astralin Alapozó 3. Átvonó réteg: Supralux Astralin selyemfényű zománc
Alumínium, horganyzott acél	1. 1-2x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux Astralin Alapozó 3. Átvonó réteg: Supralux Astralin selyemfényű zománc

### Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Astralin selyemfényű zománcfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	1080-1330, szintől függően.
<b>Kiszerezés:</b>	1L; 5L
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között.
<b>Színválaszték:</b>	fehér
<b>Színezés:</b>	A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.
<b>Fényesség:</b>	Selyemfényű.
<b>Felhordási módok:</b>	Ecsetelés, hengerlés.
<b>Hígítás:</b>	Supralux H-100 szintetikus higító.
<b>Kiadósság:</b>	8-15 m <sup>2</sup> /L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
<b>Száradási idő:</b>	porszáraz: 20 °C-on max. 4 óra, száraz: 20 °C-on max. 24 óra.
<b>Átfesthető:</b>	24 óra után.
<b>Tűzveszélyességi fokozat:</b>	Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!