

Supralux Selyemfényű kerítésfesték



Leírás

Közbenső és átvonó zománCFesték

Felületek

Kültéri igénybevételnek kitett fa-, vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető
- időjárásálló
- gazdaságos
- selyemfényű
- nem fagyveszélyes

Műszaki információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1550-1700

Gyakorlati információk

Kiadósság:

8-10 m²/liter, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Kiszerezés:

1 liter

Színválaszték:

Fehér, sötétbarna

Színezés:

Színes Supralux Durol zománccal, vagy Supralux univerzális színezőpasztával

Fényesség:

Selyemfényű

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1550-1700

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító

Száradási idő:

porszáraz: 20 °C-on max. 6 óra; száraz: 20 °C-on max. 16 óra

Átfesthető:

24 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

II. (Tűz- és robbanásveszélyes.) Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie.

Fafelületek esetén a fának légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket szórással történő felhordáshoz 10-15% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új kültéri falfelületekre:

Fa

Alapozó

1-2x Supralux alapozó

Közbenső réteg

Supralux selyemfényű kerítésfesték

Fedőfesték

Supralux selyemfényű

Vas- és acél

Alapozó

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg

Supralux selyemfényű kerítésfesték

Fedőfesték

Supralux selyemfényű kerítésfesték

Alumínium, horganyzott acél

Alapozó

Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg

Supralux selyemfényű kerítésfesték

Fedőfesték

Supralux selyemfényű kerítésfesték

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd 1-2 réteg Supralux selyemfényű kerítésfestékekkel átfesteni.