



Supralux



Supralux Padlózománc

Leírás: Zománcfesték.

Felületek: Puhafa- és magnezit padlózatok, kültéri fa- és fémfelületek (kerítések, garázsajtók), zománcábazatok kialakítására is használható.

Tulajdonságok:

- mosható
- könnyen ecsetelhető
- jól terül
- fényes bevonatot ad
- színtartó
- időjárásálló

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- és fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bört” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz csak kevés, szórással történő felhordáshoz 10-15% hígítóval (Supralux H-100-as szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5°C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszer

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Puhafapadlózat és más falfelületek:	1. Lenolajos beeresztés + Folttapaszolás Supralux Astralin Mester Tapasz, vagy Supralux Mester Tapasz + Csiszolás 2. Alapozás: Supralux Alapozó vagy Supralux Olajfesték 3. Közbenső réteg: Supralux Padlózománc 4. Átvonó réteg: Supralux Padlózománc
Vas-acél:	1. 1-2x Supralux Koralkyd 2. Közbenső réteg: Supralux Padlózománc 3. Átvonó réteg: Supralux Padlózománc
Alumínium, horganyzott acél:	1. 1-2x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux Padlózománc 3. Átvonó réteg: Supralux Padlózománc

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Padlózománccal átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1120-1240 szintől függően
Kiszerelés:	0,75 L
Színválaszték:	okker, barna
Színezés:	A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.
Fényesség:	fényes
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás.
Hígítás:	Supralux H-100 szintetikus hígító
Kiadósság:	8-10 m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	Porszáraz: 20°C-on max. 6 óra Szár: 20°C-on max. 24 óra
Átfesthető:	24 óra után
Minőségmegőrzési idő:	60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között
Tűzveszélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!