

Supralux



Supralux Vizes alapozó

GYORSAN SZÁRADÓ KÖRNYEZETBARÁT ALAPOZÓFESTÉK. NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEKRE ALKALMAS.

Leírás: Vizes diszperziós alapozófesték.

Felületek: Alapozott fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.

- Tulajdonságok:**
- Nem sárgul.
 - Matt festékként is használható kül- és beltérben.
 - Száradás után víz- és időjárásálló.
 - Speciális akril alapú alapozó festék.
 - Kiválóan tapadó és a fedőbevonatok tapadását elősegítő alapozó.
 - Jól fedő, könnyen csiszolható.
 - Tisztán és könnyen felhordható és környezetkímélő.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. Korábban már festett felületek esetén a levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket tapaszolással meg kell szüntetni. A bevonat felületét meg kell csiszolni és szükség esetén Supralux H-100 szintetikus higítóval zsirtalanítani. A festéket alaposan fel kell keverni. A festék ecsettel, hengerrel és airless szórással is felhordható. Ecseteléshez hosszú sörtéjű, puha ecsetet használjunk és a festéket gyorsan oszlassuk el egyenletesen, mivel erre később a festék gyors száradása miatt nincs lehetőség. Festési körülmények: A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +15°C-ot, de ne legyen több +25°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, mert a túl hirtelen száradás rontja a festék tapadását és terülését.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

1. A Száraz beltéri környezetben: A még festetlen, gyalult, csiszolt és légszáraz falfelületet Supralux Vizes Alapozóval 1 vagy 2 rétegben alapozzuk. Szükség esetén a felületi egyenetlenségeket Supralux Vizes Tapaszal simítjuk. A glettel felületet célszerű ismételtelen alapozni. Ezt követően a felületet 2-szer átvonjuk Supralux Durol Akva selyemfényű vizes zománccfestékkel, de használhatunk oldószerrel hígítható alkidbázisú átvonó zománccfestéket is.

1. A falfelület alapozása, pórustömítése: Supralux Vizes Alapozó

2. Esetleges glettelés+ismételt alapozás: Supralux Vizes Tapasz
Supralux Vizes Alapozó

3. Festés: 2x Supralux Durol Akva vagy alkidbázisú,
oldószeres zománccfesték

1. 1.B. Kültérben vagy nedves beltéri környezetben: A fenti bevonatrendszer kialakítása előtt a penészgombák elleni védelem érdekében a fa pórusait Sadolin Base-zel telítjük.

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással eltávolítani, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet Supralux Vizes Alapozóval, majd Supralux Durol Akva selyemfényű vizes festékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés: Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, időjárásálló pigmenteket és speciális adalékokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter: sűrűség, g/liter: Kb. 1300

Kiszérelés: 1L

Tárolás: +5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték: fehér

Felhordási módok: hígítás, eszközök tisztítása: csapvízzel, általában nem kell hígítani

Kiadósság: 9-12 m²/liter

Száradási idő: Száraz: 20°C-on max. 3 óra

Átfesthető: 2-3 óra után

Minőségmegőrzési idő: előírászerű tárolás esetén 12 hónap

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.