

Supralux Vizes Tapasz



Leírás

Vizes diszperziós késtapasz

Felületek

Fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.

Tulajdonságok

- könnyen csiszolható
- szürkésfehér
- nem sárgul
- gyorsan szárad

Gyakorlati információk

Felépítés:

vizes diszperziós

kötőanyag bázisú, időjárásálló pigmenteket/ töltőanyagokat és speciális adalékokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1730-1820

Kiszerezés:

1kg, 5kg

Tárolás:

+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

szürkés fehér

Felhordási módok:

kittkés (spakli)

Hígítás, eszközök tisztítása:

csapvízzel, általában nem kell hígítani

Kiadósság:

2-3 m²/liter, a felület minőségétől függően

Száradási idő:

Száraz:

20°C-on kb. 2 óra

Csiszolható:

2-3 óra után

Átfesthető:

Teljes száradás után. Ha az oldószeres festék szétfut a tapaszolt felületen, az annak a jele, hogy a tapasz még nem száradt meg kellően.

Átvonható:

vizes és oldószeres alapozó festékekkel vagy zománcfestékekkel

Minőségmegőrzési idő:

előírás szerű tárolás esetén 12 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fafelületeket csiszoljuk, portalanítjuk, a fa pórusait alapozással tömítjük. A kitt felhordása fára, hígítatlanul, kittkéssel történik, maximum fél mm-es rétegvastagságban. A

rétegvastagságtól függően néhány óra, de maximum 4 óra után csiszolható és átvonható.

Vizes csiszolás esetén meg kell várni a felület száradását. A megszáradt kitt tömör, vízálló, kemény és rugalmassága is megfelelő. A megszáradt kitt már csak oldószerrel, pl.: Supralux H-400 észter hígítóval távolítható el.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új fafelületekre:

A még festetlen gyalult, csiszolt és légszáraz, esetleg előzetesen pórustömített/alapozott fafelületen a felületi egyenetlenségeket Supralux vizes tapasszal simítjuk. Az igényektől függően egy vagy több rétegben hordható fel. Egy réteg vastagsága max. 0,5 mm lehet, a rétegek között kb. 4 óra száradási időt kell biztosítani, csiszolás és portalanítás közbeiktatásával. Az utolsó réteg csiszolása és portalanítása után oldószeres vagy vizes közbenső alapozófestékekkel és/vagy átvonó zománcfestékekkel is átvonható.

A fafelület esetleges alapozása, pórustömítése:

Supralux vizes alapozó vagy Supralux alapozó

Glettelés + esetleges ismételt alapozás:

Supralux vizes tapasz

Supralux vizes alapozó vagy Supralux alapozó

Festés:

2x Supralux Durol Akva

vagy Supralux Astralin Master

Korábban már festett fafelületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígító ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással (Supralux vizes tapasz), szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd 1-2 réteg átvonó zománcfestékekkel átfesteni.