

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue outline, set against a dark blue oval background. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the name.

Supralux Konvert

VAS ÉS ACÉLFELÜLETEK ROZSDAÁTALAKÍTÓ ZOMÁNCFESTÉKE.

Leírás: Rozsdaátalakító alapozófesték.

Felületek: Kül- és beltéri vas- és acélfelületek kezelésére alkalmazható, bármilyen fedőfestéssel használható.

Tulajdonságok:

- csepegésmentesen ecsetelhető
- gyorsan szárad
- nem igényel rozsdamentes felületet, csak a laza rozsdát kell drótkéfével eltávolítani
- a rozsdát kémiai úton alakítja át

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Felhasználás előtt a rozsdáátalakító alapozót alaposan keverjük fel. A laza rozsdát drótkéfével eltávolítva, por- és zsírmentes acélfelületet alakítunk ki. A jól tapadó rozsdamaradványokat nem kell lecsiszolni. A rozsdáátalakító alapozót ecsettel bőven (felesleg képződjön) hordjuk fel, alaposan eloszlatva (először vízszintes, majd függőleges, végül újból vízszintes irányban). A felhasználásra kivett anyagot, amely az ecsetről elszíneződik, ne töltsük vissza az eredeti dobozba. Az ecset és a munkaeszközök a munka befejeztével vízzel tisztíthatók, viszont a megszáradt festékmарadványok csak Supralux H-400 észter hígítóval távolíthatók el! Lehetőleg ne használjuk +5 °C alatti hőmérsékleten.

Javasolt bevonatrendszerek

Vas-acél beltérben:

1. Rozsdáátalakító alapozás: 1x Supralux Konvert
2. Közbenső réteg: Supralux alapozó vagy Supralux vizes alapozó
3. Átvonó réteg: Supralux Durol zománcfesték vagy Supralux Astralin zománcfesték

Vas-acél kültérben

- : 1. Rozsdáátalakító alapozás: 1x Supralux Konvert
2. Közbenső réteg: Supralux alapozó vagy Supralux vizes alapozó
 3. Átvonó réteg: 2x Supralux Durol zománcfesték vagy Supralux Astralin zománcfesték

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vinilakrilát vizes diszperziós alapú, levegőn száradó.
Sűrűség, g/liter:	kb. 1142
Kiszerelés:	0.75 L; 2.5 L
Minőségmegőrzési idő:	12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között
Szín:	A termék törtfehér színű. A bevonat a rozsdáátalakítás után kékesfekete.
Felhordási módok:	kizárólag ecsetelés
Hígítás:	szükségtelen, indokolt esetben max. 5% csapvízzel hígítható
Kiadósság:	8–12 m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő 20 °C-on:	max. 2 óra
Átfesthető:	2–4 óra után közbenső alapozókkal és/vagy átvonó zománcfestékekkel
Tűzvesélyességi fokozat:	Nem tűzvesélyes.