

Supralux



Supralux Lenolajos Fabeeresztő Alapozó

LENOLAJKENCÉT TARTALMAZÓ IMPREGNÁLÓ OLDAT.

Leírás: Fabeeresztő Alapozó és impregnáló anyag.

Felületek: Kül- és beltéri fafelületek alapozás illetve tapaszolás előtti beeresztésére, telítésére szolgál. Alkalmos olajfestékek hígítására is.

Tulajdonságok: A fafelületek pórusait tömíti, a száraz fa nedvesség hatására bekövetkező duzzadását, vetemedését gátolja, a felület szívóképességét csökkenti, ezáltal a festékbevonatok élettartamát növeli.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A termék száraz és tiszta (olaj-, zsír-, pormentes) felületre hordható fel. Az alapozót a fafelületre ecsettel hordjuk fel olyan mennyiségben, amennyi a fa rostjaiba be tud szívódni. (Bizonyos magas gyantatartalmú farostlemezek szívóképessége olyan csekély, hogy ezek beeresztése szükségtelen.) A be nem szívódó, felesleges anyagot kb. 2 óra múlva száraz ruhával letöröljük. A beeresztett felületek alapozása, tapaszolása legalább 24 óras száradás után végezhető. Az ecset tisztítására Supralux Szintetikus Hígító használható.

Javasolt bevonatrendszerek

Fa és készítményei:

Beeresztés: Supralux Lenolajos Fabeeresztő alapozó

Alapozó: Supralux Alapozó

Tapaszolás: Supralux Astralin Tapasz, vagy Supralux Astralin Mester Tapasz

Közbenső alapozás: Supralux Alapozó

Fedőfesték: Supralux Durool, Supralux Astralin

Gyakorlati információk

Felépítés: Lenolajkencét tartalmazó oldat.

Sűrűség, g/liter: 830–870

Kiszerezés: 0,75 L; 2,5 L; 19 L

Felhordási módok: ecsetelés

Hígítás: Általában nem szükséges.

Eszközök tisztítása: Supralux H–100 szintetikus hígító.

Kiadósság: Kb. 10-12 m²/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő: 20 °C-on max. 2 óra

Átfesthető: 2 óra után

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat: Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!