



FADEKOR



Leírás: Vékonyrétegű impregnálóazúr

Felhasználási területek: A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak, de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek: Kezeletlen és korábban impregnált faanyagok (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)

Tulajdonságok: Könnyen ecsetelhető. A kültéri változatok védik a fát a gombásodás és a nap UV sugárzása ellen. Mélyen beszívódik, impregnálja a fát.

Műszaki információk:

Felépítés: Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz, oldószeres

Sűrűség, g/liter: 830-900, színtől függően

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 0,75; 2,5 liter

Hígítás: nem szükséges, nagyon indokolt esetben Supralux H-100 szintetikus hígítóval

Száradási idő:

porszáráz: 20 °C-on max. 5 óra

száráz: 20 °C-on max. 24 óra

Átfesthető: 24 óra után

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés

Kiadósság: Gyalult fánál 15-18 m²/l, fűrészelt fánál 9-11 m²/l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Fényesség: Selyemfényű

Színválaszték: Dió, fenyő, fenyőzöld, mahagóni, oregon fenyő, paliszander, színtelen, teak

Színezés: A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!



Felhasználási útmutató:

Felületelőkészítés, felhordás:

A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat Supralux Gemini hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni.

Az előkészített fafelületet Sadolin Base impregnáló favédőszerrel vagy Supralux Fadekor alapozóval telítésig alapozzuk, majd 24 óráig száradni hagyjuk. A Supralux Fadekort 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva. Ne használjuk festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel.

Ecsettel hordjuk fel, szál irányban, majd alaposan oszlassuk szét.

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület	Beeresztés, alapozás	Festés
Kültéri fa*	Sadolin Base	2-3 x Supralux Fadekor
Beltéri fa	Hígított Supralux Fadekor	1-2 x Supralux Fadekor 1 x Supralux Fadekor szintelen

* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 3-5 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf. 135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu