



# FADEKOR ALAPOZÓ



**Leírás:** A Supralux Fadekor vékonyrétegű falazúr vizes alapozója

**Felhasználási területek:** Időjárási igénybevételnek kitett, natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban faházak, oromzat és ereszalja deszka alapozására alkalmas.

**Felületek:** Kültéri fafelületek

**Tulajdonságok:** Mélyen behatol a fa pórusaiba és jól tapadó hidat képezve fokozza a falazúr tapadását a fához. Védi a fát farontó gombákkal, kék elszíneződést okozó gombákkal és rovarkártevőkkel szemben.

## Műszaki információk

### Felépítés:

műgyanta alapú, levegőn száradó, vizes

**Sűrűség, g/liter:** 1000

## Gyakorlati információk

**Kiszerezés:** 0.75 l és 2.5 liter

**Tárolás:** +5 és +25 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék fagyveszélyes!

### Felhordási módok:

ecsetelés; szórással felhordani tilos!

### Ecset tisztítása:

a munkaeszközök frissen csapvízzel tisztíthatók

**Hígítás:** nem szükséges

**Kiadósság:** gyalult fánál: 8-10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben  
durva fűrészelt fánál: 4-6 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben

**Száradási idő 20 °C-on:** kb. 2 óra

**Átfesthetőség 20 °C-on:** kb. 2 óra elteltével

**Minőségmegőrzési idő:** 24 hónap

**Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes!



# Felhasználási útmutató:

## Felületelőkészítés, felhordás:

A kezelendő felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés és korhadásmentes legyen. Új deszka esetén nem követelmény a felület tökéletes simasága, mert ez a védőhatást rontja. Durva fűrészelt faáru bevonására alkalmas. A sérült, előregedett falazúrt vagy szürkére erodálódott fafelületet drótkéfével vagy durva csiszolóvászonnal távolítsuk el, míg ép fafelülethez nem érünk.

Élelmiszeripari és vendéglátó üzemekben való kültéri felhasználása nem kifogásolható.

Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezeteinek, valamint élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.

## Javasolt bevonatrendszer:

| Felület            | Beeresztés, alapozás  | Festés   |
|--------------------|---|--|
| Fa és készítményei |   |  |
| Kültéri fa         | Supralux Fadekor vizes alapozó: több rétegben, a fafelület telítéséig | Supralux Fadekor színes falazúr: 2-3 rétegben            |
| Beltéri fa         | Hígított Supralux Fadekor   | 1-2 x Supralux Fadekor<br>1 x Supralux Fadekor színtelen |

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűeknek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.  
3581 Tiszaújváros Pf. 135.  
Tel: 06-49-321-998  
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519  
internet: [www.supralux.hu](http://www.supralux.hu)