



FALAZÚR



Leírás: Vastagrétegű bevonó lazúr

Felhasználási területek: A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak, de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek: Kezeletlen és korábban impregnált faanyagok (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)

Tulajdonságok: Könnyen ecsetelhető. A kültéri változatok védik a fát gombásodás és a nap UV sugárzása ellen. Impregnálja a fát. Függőleges felületre is vastagon megfolyásmentesen hordható fel. A fa rajzolata a bevonás után is látható, patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el

Műszaki információk:

Felépítés: Uretánalkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz, levegőn száradó, oldószeres

Sűrűség, g/liter: 890-950, színtől függően

Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75; 2,5 liter

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Színválaszték: színtelen, világostölgy, teak, dió, paliszander, középtölgy, fenyő, angolvörös, patinafehér

Színezés: A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők

Fényesség: Selyemfényű

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés

Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító

Kiadósság: 12-15 m²/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától, faanyagvédelmi szempontból min 200 g/m² hígítatlan mennyiség felhordása szükséges, ez a mennyiség az előkészített felületre 3 réteg felhordásával biztosítható.

Száradási idő:

porszáraz: 20 °C-on max. 5 óra

száraz: 20 °C-on max. 24 óra

Átfesthető: 24 óra után

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!



Felhasználási útmutató:

Felületelőkészítés, felhordás:

A fafelületnek teljesen légszáraznak és tisztának (olaj- zsír-, pormentesnek) kell lenni, az esetleges gyantakiválásokat Supralux Gemini észter hígítóval távolítsuk el! Az alapozót (erősen meghígított Supralux Falazúr vagy Sadolin Base) a fafelületre ecsettel kell felhordani olyan mennyiségben, amely a fa rostjai közé fel tud szívódni. A fa felületétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni a teljes telítésig. (Puhafák, fűrészárúk esetén több, keményfák, gyalult felületek esetén kevesebb anyagra van szükség.) A beeresztett felületek, illetve a falazúr át- festése ecseteléssel vagy hengerléssel legalább 24 órás száradás után végezhető. Az ecseteléssel való mázolás a fa erezetének irányában kell befejezni. Figyelem! A termék gyenge mérgező, ezért szórással nem hordható fel. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület	Beeresztés, alapozás	Festés
Kültéri fa*	Sadolin base	2-3 x Supralux Falazúr
Bel- és kültéri fa	Hígított Supralux Falazúr	2 x Supralux Falazúr

* Kültérben legalább 0,1 mm-es száraz bevonatvastagság szükséges. Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 5-7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf. 135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu