

Supralux Akvastep



Leírás

Vizes alapú parkettalakk

Felhasználási területek

Parketta és egyéb beltéri fafelületek bevonására, valamint korábban már bevont parketták, fafelületek felújító lakkozására is alkalmas.

Felületek

Natúr parketta és fa, valamint már lakkozott, felújítandó parketta- és fafelület

Tulajdonságok

- vízzel hígítható
- egykomponensű
- környezetkímélő
- bevonata fényes
- nem sárgul

Gyakorlati információk

Felépítés:

poliuretán diszperzió bázisú lakk

Sűrűség, g/liter:

1000-1100

Kiszerezés:

0,75 L; 2,5 L

Felhasználási hőmérséklet:

+ 15 °C és 30 °C között (lakk, munkadarab, légtér)

Hígítás:

Csapvíz, max. 5 %

Száradási idő:

3 óra, átlakkozható:

4-6 óra múlva

Kiadósság:

kb. 10-12 m²/L rétegenként

Felhordási módok:

Ecsetelés, szórás.

Igénybevétel:

2 nap múlva

Erőteljes igénybevétel:

12 nap múlva

Fényesség:

fényes

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Lakkozás előtt a lakkozendó felületet csiszolással, portalanítással, majd, amennyiben szükséges, viaszmentesítéssel, valamint zsírtalanítással elő kell készíteni. Már lakkozott, nagyobb mértékben hibás felületekről a bevonatot gépi csiszolással kell eltávolítani. A felület előkészítése után kis felületen lakkozási próbát kell végezni. Lakkozáskor a parkettalakk, a parketta, illetve a munkadarab, valamint a légtér hőmérséklete +15 - +30 °C legyen.

Felhasználás előtt a parkettalakkot alaposan fell kell keverni. Hígítani általában nem kell.

Szükség esetén max. 10% csapvízzel hígítható. A felhordás ecseteléssel, vagy szórással történhet. Az egyes rétegek felhordása között min. 5 óra száradási időt kell biztosítani.

Átvonás előtt főként az első lakkréteget finom szemcséjű csiszolóvászonnal meg kell csiszolni. A munkaeszközök tisztítása a használat után azonnal csapvízzel történhet. A lakkozott felület kb. 2 nap múlva vehető igénybe, de nagymértékű, fokozott igénybevételnek kb. 12 nap után tehető ki.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületre:

Parketta és natúr fa

Alapozó réteg:

Supralux Akvastep parkettalakk

Közbenső réteg*:

Supralux Akvastep parkettalakk

Átvonó réteg:

Supralux Akvastep parkettalakk

*A felület minőségétől, a felhordás módjától és az igénybevételtől függően közbenső réteg szükséges.

Már lakkozott felület felújító lakkozása:

Parketta és natúr fa

Alapozó réteg:

Supralux Akvastep parkettalakk

Átvonó réteg*:

Supralux Akvastep parkettalakk

*A második réteg a felület minőségétől, a felhordás módjától és az igénybevételtől függően szükséges.