

The logo for Supralux, featuring the brand name in a white, stylized font with a registered trademark symbol, set against a dark blue oval background with a white brushstroke graphic.

Supralux Monolakk, selyemfényű, magasztényű

EGYKOMPONENSÚ PARKET TALAKK

Leírás: Egykomponensű, selyemfényű parkettalakk.

Felületek: Natúr parketta és fa, valamint már lakkozott, felújítandó parketta- és fafelület valamint egyéb beltéri fafelületek (keményfa fajták, fenyőfa) lakkozására szolgál. Natúr fa és korábban lakkozott felületek átvonására is alkalmas.

- Tulajdonságok:**
- Gyorsan szárad
 - Gyermekbútorra is használható
 - Kopásálló
 - Ólomentes

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. Az új parkettának száraznak, portól és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A korábban már lakkozott, ép vagy legfeljebb kissé kopott lakkréteget egyenletesen csiszoljuk meg. Az erősen kopott lakkréteget gépi csiszolással el kell távolítani. A fáig csiszolt felületet Supralux Tivinil parkettaalapozóval impregnáljuk. Az alapozó réteget teljes száradás után a szálfelhúzás eltüntetésére finom papírral enyhén megcsiszoljuk, majd a felületet alaposan portalanítjuk. A parkettalakk felhordását ecsettel, kefével vagy hengerrel végezhetjük. A lakkot általában nem kell hígítani. Ha szükséges, 5% Supralux H–100 szintetikus hígítóval hígítható. Az egyes rétegek felhordása között szobahőmérsékleten 5 óra száradási időt kell biztosítani. Az eszközöket Supralux H–100-as szintetikus hígítóval tisztíthatjuk. A lakkozott felület teljes átkeményedés után (kb. 2 nap múlva) vehető igénybe. Nagyobb igénybevételnek kitett helyeken (tornaterem, táncterem, iskola) legalább 15 napot kell várni.

Javasolt bevonatrendszer

Új felület:

Felület:	Parketta és natúr fa
Alapozó réteg:	Supralux Tivinil 2–3 réteg parkettaalapozó
Átvonó réteg:	Supralux Monolakk parkettalakk

Felújító lakkozás:

Átvonó réteg:	1–2 réteg Supralux Monolakk parkettalakk
---------------	--

Gyakorlati információk

Felépítés: Uretánalkid műgyanta bázisú, oldószeres, levegőn oxidatív úton száradó lakk.

Sűrűség, g/liter: 1000–1100

Kiszerezés: 1 L; 5 L

Hígítás: Általában nem kell; szükség esetén: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Felhasználás hőmérséklete: 0+15 °C és 30 °C között (lakk, munkadarab, légtér)

Száradási idő 20 °C-on: Fogásszáraz kb. 1 óra, teljes száraz kb. 3 óra

Átfesthető önmagával: 20 °C-on kb. 5 óra múlva

Kiadósság: Kb. 11-15 m²/ liter rétegenként

Felhordási módok: ecset, henger, kefe

Igénybevétel: A lakk átkeményedése után (kb. 2 nap) ill. nagy igénybevétel (tornaterem, táncterem) esetén 15 nap múlva.

Fényesség: selyemfényű

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!