

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white brushstroke graphic.

Supralux Gemini Tivinil

NATÚR, KEZELETLEN FALFELÜLETEK, PARKETTÁK ALAPOZÁSÁRA SZOLGÁL

Leírás: Parketta alapozó.

Felületek: A Supralux Gemini parkettalakk alapozója. Natúr, kezeletlen falfelületek, főként parketták alapozására alkalmazható.

Tulajdonságok: Különösen régi parkettáknál csökkenti a felfület nem kívánatos sötétedését vagy elszíneződését, amit pl. a nem tökéletes csiszolás következtében visszamaradó viasz vagy régi felületelőkezelő anyag maradványa, vasszennyeződés, egyes gombafajták vagy a fa természetes oxidációja okozhat.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A Supralux Tiviniil parketta alapozó csak csiszolt, száraz, pormentes és viaszmentes felületre hordható fel. A csiszolás során (pl. a csiszolóeszköz kézi élezésénél) esetleg a felületre került apró fémrészeket el kell távolítani. Használat előtt az alapozót gondosan fel kell keverni. A felhordása ecseteléssel történhet egy vékony, összefüggő rétegben. Felhordás közbeni sűrűsödés esetén max. 5% Supralux Gemini hígítóval hígítható. A Supralux Tiviniil alapozó bevonata kb. 2 óra múlva átvonható Supralux Gemini parkettalakkal. Az alapozási munka befejezése után az ecsetet Supralux Gemini hígítóval kell kimosni. Amennyiben a parkettát bitumenes ragasztóval fektették, a Supralux Tiviniil oldószere a bitumént oldhatja, ami a parkettán fekete elszíneződést okozhat. Mivel a Supralux Gemini parkettalakk megszáradt bevonatának fénye, simasága, világossága nagymértékben függ a fa előzetes kezelésétől (pl. beeresztés, gőzölés, korábbi lakkozás), a teljes felület bevonása előtt minden esetben próbaalapozást kell végezni!

Javasolt bevonatrendszerek

Natur fa illetve parketta:	Alapozó: Supralux Tiviniil
Közbenső réteg:	Supralux Gemini parkettalakk
Átvonó réteg:	Supralux Gemini parkettalakk

Gyakorlati információk

Felépítés:	Speciális műgyanta alkoholos oldata.
Sűrűség, g/liter:	1000–1100
Kiszerezés:	1L; 2,5 L
Szín:	színtelen
Felhordási módok:	ecseteléssel, vékony összefüggő rétegben
Hígítás:	nem szükséges
Eszközök tisztítása:	Supralux Gemini észter hígító
Kiadósság:	kb. 9 m ² /liter, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően
Száradási idő:	Száraz: 20 °C-on max. 2 óra
Átfesthető:	2 óra múlva Supralux Gemini parkettalakkal
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva.
Tűzveszélyességi fokozat:	I. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!