



Supralux



# Supralux Matróz

## CSÓNAKLAKK

**Leírás:** Színtelen fa- és csónaklakk.

**Felületek:** Elsősorban csónakok, de egyéb kül- és beltéri igénybevételnek kitett fafelületek bevonására is alkalmazható.

**Tulajdonságok:**

- gyorsan száradó
- fényes, jó víz- és időjárásállóságú lakk

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A lakkozandó felfületnek száraznak és tisztának (szennyeződés-, viasz- és pormentesnek) kell lennie. Az új, még nem lakkozott felületet Supralux Lenolajos fabeeresztő alapozóval kell beereszteni. Korábban már lakkozott felületről, ha a bevonat nagyobb mértékben meghibásodott, először a lakkréteget távolítsuk el, majd a felületet csiszoljuk át! Ecsettel két-három réteg Supralux Matröz csónaklakkot hordjunk fel. Az egyes rétegek felhordása között min. 16 óra száradási időt kell biztosítani. A hígításhoz és az eszközök tisztításához Supralux H-100 szintetikus hígító használható. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrreteget és az anyagot alaposan keverjük fel.

## Javasolt bevonatrendszerek

### Még nem lakkozott, új felületekre:

Alapozó:	Supralux Lenolajos Fabeeresztő
Közbenső réteg:	Supralux Matröz csónaklakk
Átvonó réteg:	Supralux Matröz csónaklakk

### Korábban már lakkozott felületekre:

Alapozó:	Supralux Matröz csónaklakk
Közbenső réteg:	Supralux Matröz csónaklakk
Átvonó réteg:	Supralux Matröz csónaklakk

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Alkid bázisú, levegőn száradó, oldószer tartalmú lakk.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	900–980
<b>Kiszerelés:</b>	0,75 L; 2,5 L
<b>Felhordási módok:</b>	ecsetelés
<b>Hígítás:</b>	Supralux H-100 szintetikus hígító.
<b>Kiadósság:</b>	7–9 m <sup>2</sup> /l; függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
<b>Fényesség:</b>	magasfényű
<b>Átfesthető:</b>	2 óra után
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett rak-tárban tárolva.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!