



TIVINIL



Leírás: Parketta alapozó

Alkalmazási területek: A Supralux Gemini parkettalakk alapozója. Natur, kezeletlen fafelületek, főként parketták alapozására alkalmazható.

Felületek: Natur, kezeletlen fafelületek, parketták

Tulajdonságok: Különösen régi parkettáknál csökkenti a fafelület nem kívánatos sötétedését vagy elszíneződését, amit pl. a nem tökéletes csiszolás következtében visszamaradó viasz vagy régi felületelőkezelő anyag maradványa, vasszennyeződés, egyes gombafajták vagy a fa természetes oxidációja okozhat.

Műszaki információk:

Felépítés: speciális műgyanta alkoholos oldata

Sűrűség, g/liter: 800 - 900

Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75; 2,5 liter

Hígítás: nem szükséges, eszközök mosása: Supralux Gemini észter hígító

Száradási idő: száraz: 20 °C-on max. 2 óra

Átfesthető: 2 óra múlva Supralux Gemini parkettalakkal

Felhordási módok: ecseteléssel, vékony összefüggő rétegben

Kiadósság: kb. 9 m²/liter, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva

Tűzveszélyességi fokozat: I. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!



Felhasználási útmutató:

Felületelőkészítés, felhordás:

A Supralux Tivinil parketta alapozó csak csiszolt, száraz, pormentes és viaszmentes felületre hordható fel. A csiszolás során (pl. a csiszolóeszköz kézi élezésénél) esetleg a felületre került apró fémrészeket el kell távolítani. Használat előtt az alapozót gondosan fel kell keverni. A felhordása ecseteléssel történhet egy vékony, összefüggő rétegben. Felhordás közbeni sűrűsödés esetén max. 5% Supralux Gemini hígítóval hígítható. A Supralux Tivinil alapozó bevonata kb. 2 óra múlva átvonható Supralux Gemini parkettalakkal. Az alapozási munka befejezése után az ecsetet Supralux Gemini hígítóval kell kimosni. Amennyiben a parkettát bitumenes ragasztóval fektették, a Supralux Tivinil oldószere a bitument oldhatja, ami a parkettán fekete elszíneződést okozhat. Mivel a Supralux Gemini parkettalakk megszáradt bevonatának fénye, simasága, világossága nagymértékben függ a fa előzetes kezelésétől (pl. beeresztés, gőzölés, korábbi lakkozás), a teljes felület bevonása előtt minden esetben próbaalapozást kell végezni!

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület	Alapozó	Közbenső réteg*	Átvonó réteg
Natúr fa, illetve parketta	Supralux Tivinil	Supralux Gemini parkettalakk	Supralux Gemini parkettalakk

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf. 135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu