

# Supralux



## Supralux Astralin Tapasz

**Leírás:** Kisebb felületi egyenetlenségek töltésére sima felület eléréséhez.

**Felületek:** Nyers, beeresztett vagy alapozott fafelületek, farostlemezek (ajtók, ablakok, polcok, stb.), korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek vagy megcsiszolt régi festékbevonatok kül- és beltérben.

- Tulajdonságok:**
- könnyű felhordhatóság és csiszolhatóság
  - nagy töltőerő
  - csekély zsugorodás
  - fehér színű

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** Használata előtt a légszáras (10-15% nedvességtartalmú falfelületeket) Supralux Lenolajos Fabeeresztővel impregnáljuk, a fémfelületeket pedig korróziógátló bevonattal látjuk el. A felületnek, illetve a csiszolt, régi bevonatnak teljesen tisztának (olaj- por- és nedvességmentesnek) és száraznak kell lennie. A doboz felnyitása után a védőfóliát távolítsuk el. Használat előtt a tapaszt alaposan fel kell keverni. A tapaszt megfelelő méretű és rugalmasságú tapaszkessel (spakli, spatulya) kell felhordani. Folttapaszolásnál csak a helyenként megjelenő sekély hibákat, hézagokat töltjük ki. Felületi tapaszolásnál pedig „telibe” tapaszolunk, azaz a teljes egyenetlen felületet igyekszünk vékonyan tapaszszal feltölteni. A felhordott tapaszréteg száradás után csiszolható. Használat után azonnal, még száradás előtt tisztítsuk meg a munkaeszközöket.

## Javasolt bevonatrendszerek

### Még nem festett, új felületekre:

Felület: Még nem festett falfelületek, ajtók, ablakok  
Bevonatrendszer: 1. Lenolajos beeresztés  
2. Tapaszolás: Supralux Astralin Mester Tapasz + Csiszolás  
3. Alapozás: Supralux Astralin alapozó + Finomcsiszolás  
4. Átvonó réteg(ek): Supralux Astralin vagy Supralux Astralin Mester vagy Supralux Durool

Felület: Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése  
Bevonatrendszer: A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén telibe tapaszolással, közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománctfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

**Felépítés:** Speciális alkid gyantát, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.  
**Sűrűség, g/liter:** kb. 1800  
**Kiszerezés:** 2 kg és 125 ml-es tubus  
**Színválaszték:** Fehér  
**Színezés:** Színes Supralux Olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli.  
**Fényesség:** matt  
**Felhordási módok:** tapaszkecs (spakli)  
**Hígítás:** Supralux Szintetikus Hígító vagy Supralux Lakkbenzin  
**Kiadósság:** 7-9 m<sup>2</sup>/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától  
**Száradási idő:** 23 °C-on, 50% relatív páratartalomnál, 0,2 mm-ben, porszáras: max. 15 perc, száraz: 1-2 óra, csiszolható: 2 óra után  
**Átfesthető:** 2 óra után bármelyik Supralux alapozófestékkel  
**Minőségmegőrzési idő:** 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között  
**Tűzvesélyességi fokozat:** II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!