



KITT



Leírás: Nagyfinomságú késtapasz

Felhasználási területek: Különféle festendő kül-és beltéri felületek felületi egyenetlenségeinek ki-töltésére szolgál.

Felületek: Fafelületek, korróziógátló alapozóval alapozott fémfelületek, falfelületek, beton

Tulajdonságok: Gyorsan szárad, könnyen csi-szolható

Műszaki információk:

Felépítés: Alkid műgyanta alapú kitt

Sűrűség, g/liter: 1700 – 1900

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 1; 5 kg

Hígítás: Szükség esetén max. 1% Supralux olaj-festék hígítóval, vagy H-100 szintetikus hígítóval

Száradási idő 20 °C-on: kb. 2 -3 óra

Csiszolhatóság 20 °C-on: kb. 2 - 3 óra után csiszolható

Kiadósság: kb.2-4 m²/kg, a felület minőségétől és a rétegvastagságtól függően

Felhordási módok: kittkés

Színválaszték: törtfehér

Minőségmegőrzési idő: min. 12 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata so-rán a dohányzás és nyílt láng használata tilos!



Felhasználási útmutató:

Felületelőkészítés, felhordás:

A felületnek tisztának, por-, pára- és zsírmentesnek kell lennie. Felhasználás előtt a kitt felületéről az esetleges bőrréteget egybefüggően távolítsuk el és az anyagot alaposan keverjük fel. Hígítani általában nem kell; szükség esetén legfeljebb 1% Supralux olajfesték hígítóval vagy H-100 szintetikus hígítóval hígítható. Az anyagot beeresztett és alapozott falfelületre, korróziógátló alapozóval bevont fémfelületre, illetve impregnált, alapozott beton- vagy falfelületre hordjuk fel. A felhordást kittkéssel végezzük, kb. 0.2 mm-es rétegvastagságban, az alapozó réteg teljes száradása után. Szobahőmérsékleten a 0.2 mm-es bevonat kb.2-3 óra után csiszolható, majd portalanítás után közbenső alapozóval, illetve Supralux Astralin vagy Durol zománccal átfesthető. Agresszív oldószertartalmú festékekkel (pl. nitrocellulóz alapú festékek, stb.) azonban csak a bevonat teljes átszáradása után szabad átfesteni. Ne vigyünk fel egyszerre túlságosan vastag kittreteget, mert ez gátolja a teljes átszáradást és esetleg bevonati hibákat is okozhat. Hasonló a hatása a túlságosan kis hőmérsékletnek is. A munkaeszközök tisztításához pl. Supralux hígítót használhatunk.

Javasolt bevonatrendszerek:

Felület	Alapozó	Tapaszolás	(Közbenső alapozó**)	Átvonó zománc
-fa és készítményei*	Supralux alapozó	Supralux Kitt	Supralux alapozó	Supralux Durol
-belső fal *	Supralux alapozó	Supralux Kitt	Supralux alapozó	Supralux Durol
-vas, acél	Supralux Koralkyd	Supralux Kitt	Supralux alapozó	Supralux Durol

* Az alapozás előtt a pórusos felületet Supralux lenolajos fabeeresztővel célszerű beeresztetni. (Kivéve: magas gyantatartalmú farostlemezek.)

**Színét célszerű a fedőzománc színéhez illeszteni.

Már festett felületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat megcsiszoljuk, majd zsírtalanítjuk. A repedezett, laza festékréteget pl. kaparással, csiszolással távolítsuk el, a felületet Supralux Kitt-tel történő tapaszolással és ha szükséges, közbenső alapozással javítsuk ki, majd 1-2 réteg Supralux Durol festékkel fessük át.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf. 135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu