

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A glettelendő felület száraz és szennyeződésektől mentes legyen. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a nagy felületi egyenetlenségeket kőművesmunkával ki kell javítani (habarcs). Erősen porózus felület esetén Supralux Impregnáló alapozó alkalmazásával szükséges a falfelületet megerősíteni, pórustómiteni. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a teljes felületet ajánlott Supralux Impregnáló alapozóval mélyalapozni. A fal, a levegő és a glett hőmérséklete +5 és +30°C közé essen. A termék felhasználásra kész, de szükség esetén csapvízzel hígítható. A glett felhordását alkalmas szóró berendezéssel (pl. Wagner EP 3000, Fúvókaátmérő: 0,031-0,036", Szórási szög: 40°), a simítást pedig széles glettvassal végezzük. Simítás nélkül esztétikus, texturált felületet kapunk. Egy rétegben repedésmentesen legfeljebb 4 mm vastagságban hordható fel. A glettelés esetleges egyenetlenségei száraz csiszolással vagy második glett réteg felhordásával tüntethetők el, 2-6 órás száradás után, a hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság függvényében. Az anyagot könnyű csiszolni, bármilyen vizes diszperziós festékkel át lehet vonni, tekintet nélkül a kötőanyagra. A még nedves állapotú glett anyag az eszközökről vízzel eltávolítható.

Gyakorlati információk

Felépítés:	vizes diszperziós kötőanyag bázisú
Sűrűség, g/liter:	1770
Rétegvastagság:	Max. 4 mm
Szemcseméret:	0,2-0,22 mm
Kiszerezés:	14 liter zsákos formában
Színválaszték:	tört fehér
Színezés:	Supralux Tilatex színezőkkel
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	szórás +glettvás
Hígítás:	Csapvízzel. Általában nem igényel hígítást.
Kiadósság:	0,6 liter/m ² /réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	220°C-on kb. 2 óra. Függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól.
Átfesthető:	1 óra után bármelyik Supralux Alapozófestékkel
Minőségmegőrzési idő:	előírászerű tárolás esetén 12 hónap
Tárolás:	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.

Supralux



Supralux Szórható Beltéri Glett

SZÁRAZ BELTÉRI FELÜLETEK GLETTANYAGA

Leírás: Beltéri glett.

Felületek: Beltéri vakolt felületek, falak, mennyezetek, beton, könnyű- beton és gipsz felületek glettanyaga.

Tulajdonságok:

- simítás nélkül esztétikus
- texturált felület képezhető
- szórás után széles glettvassal könnyen simítható
- gyorsan szárad, könnyen csiszolható
- páraáteresztő