

Supra



Supra Zománcfesték

KELLEMES FÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK

Leírás: Közbenső és átvonó zománcfesték.

Felületek: Kültéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után.

- Tulajdonságok:**
- könnyen ecsetelhető
 - időjárásálló
 - gazdaságos
 - kellemes fényű
 - fényes, de nem magasfényű

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a fának légszárasznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőr” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket szórással történő felhordáshoz 45% hígítóval (Supralux H-100 Szintetikus Hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Felület:	Fa (Supralux Lenolajos Fabeeresztővel impregnálva)
Alapozó:	1-2x Supralux Alapozó
Közbenső réteg:	Supra fényes zománcfesték
Fedőfesték (Átvonó réteg):	Supra fényes zománcfesték

Felület:	Vas-acél
Alapozó:	1-2x Supralux Koralkyd
Közbenső réteg:	Supra fényes zománcfesték
Fedőfesték (Átvonó réteg):	Supra fényes zománcfesték

Felület:	Alumínium, horganyzott acél
Alapozó:	Supralux Tiszakorr
Közbenső réteg:	Supra fényes zománcfesték
Fedőfesték (Átvonó réteg):	Supra fényes zománcfesték

2. Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és zsirtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd 1-2 réteg Supra fényes zománcfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	950-1270 szintől függően
Kiszerelés:	1L; 5L
Színválaszték:	fehér, sötétbarna, sötétzöld, vörös
Színezés:	Keverhető színes Supralux Durool zománcokkal, vagy Supralux univerzális színezőpasztával.
Fényesség:	fényes
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás:	Supralux H-100 Szintetikus Hígító vagy Supralux Lakkbenzin hígító.
Eszközök tisztítása:	csapvízzel
Kiadósság:	8-11 m ² /liter, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	porsszáraz: 20°C-on max. 6 óra, száraz: 20°C-on max. 16 óra.
Átfesthető:	16 óra után
Tárolás:	+5 °C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között
Tűzveszélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!