


MOZAIK



Mozaik alapozó

KÜL- ÉS BELTÉRI FALFELÜLETEK, VAKOLATOK, CEMENT-, BETON-, MŰKŐ- ÉS GIPSZFELÜLETEK VIZES DISZPERZIÓS BÁZISÚ IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓJA

Leírás: Vizes diszperziós bázisú impregnáló alapozó.

Felületek: Az Mozaik alapozó vakolat-, cement-, beton-, műkő- és gipsz felületek impregnálására és megszilárdítására szolgál kül- és beltérben, vizes diszperziós falfestékek felhordása előtt.

Tulajdonságok: Beton- és falfelületek pórusait tömíti, a porózus vakolatokat szilárdítja, a felület szívóképességét csökkenti, ezáltal megakadályozza a felület eltérő szívóhatása miatt fellépő, festés utáni foltosodást és megnöveli a festékbevonatok élettartamát. Nagy behatoló képességű és elősegíti ezen bevonatok tapadását a fenti porózus felületű anyagokon.

Felhasználási útmutató

Felület előkészítés, felhordás: A bevonatrendszerek kialakításánál a falfelületeknek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. Az anyagot olyan mennyiségben kell felhordani, amennyi a fal pórusai közé fel tud szívódni. A termék, az impregnáló/mélyalapozandó felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A Mozaik alapozó felhordása ecseteléssel vagy hengerléssel történhet. A beeresztett felületek átfestése, tapasztolása legalább 2 órásszáradás után végezhető. A glettel felületet ismételt mélyalapozni kell. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Felület:	Kültéri fal
Alapozás:	Mozaik alapozó
Tapasztolás:	Supralux Portal kültéri glett
Alapozás:	Mozaik alapozó
Festés:	Supralux Portal homlokzatfesték
Felület:	Beltéri fal
Alapozás:	Mozaik alapozó
Tapasztolás:	Supralux Beltéri szórható glett
Alapozás:	Mozaik alapozó
Festés:	Supralux Tilatex Akva vagy Supralux Harmoni falfesték

Gyakorlati információk

Felépítés:	vizes diszperziós bázisú
Sűrűség:	1000 - 1010 g/liter
Kiszerezés:	1 kg, 7 kg-os műanyag vödörben
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés
Kiadósság:	8-15 m ² /liter a felület szívóképességétől és a felhordás módjától függően
Tárolás:	A MOZAIK PARKETTA-t hűvös, száraz, fagymentes helyen kell tárolni. A felbontott csomagolóanyagot azonnal le kell zárni. Az esetleg képződött bőrreteget el kell távolítani, és nem szabad belekeverni a ragasztóba.
Hígítás:	nem szükséges
Tisztítás:	csapvízzel
Száradási idő:	20°C-on kb. 1 óra
Átfesthető:	2 óra után
Minőség megőrzési idő:	min. 12 hónap, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék FAGYVESZÉLYES!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.