

MOZAIK



Mozaik Aquablock

EGYKOMPONENSŰ FOLYÉKONY FÓLIASZIGETELÉS

Leírás: Nagyon rugalmas, vízhatlan szigetelést biztosító egykomponensű folyékony fóliaszigetelés.

Felületek: Kisebb vízterhelésnek kitett felületek, családi házak vizes helyiségeinek (konyhák, fürdőszobák) szigetelésére ajánljuk.

- Tulajdonságok:**
- beltéri használatra
 - oldószermentes
 - nem ereszti át a vizet
 - felhasználásra kész
 - elasztikus
 - repedéseket áthidaló
 - páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felület legyen egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes. A felület lehet vakolat, beton, téгла, stb. A gipsz- és falfelületek használata csak félig száraz területen megengedett. Az egyenetlen felületeket, üregeket, nagyobb réseket ki kell tölteni Mozaik Gyorsjavítóval.

Felhasználási útmutató: Az anyagot felhasználás előtt jól fel kell keverni. A MOZAIK AQUABLOCK-ot egy rétegben vigyük fel egy kb. 2 mm-es réteget létrehozva. A dilatációs helyeken (sarkok, falak és aljzat találkozási eleinél) használjunk Schönox Fugendichtbandot (vízhatlan tömítőszalag) a csapok és összefolyók környékén Schönox Dichtmanschette- t (tömítő mandzsetta). Vágjuk formára ezeket a tömítőanyagokat, és a nedves membránba óvatosan nyomjuk bele, majd kenjük át újabb réteggel. A MOZAIK AQUABLOCK alkalmazásával üregmentes bevonatot kapunk. A csempe és burkolólapok felrakása előtt a szigetelő membránnak teljesen meg kell száradnia.

Javasolt bevonatrendszer

A polimer diszperzióval való munka során a tisztaság betartása fontos követelmény. Dolgozzunk szisztematikusan és óvatosan a termékkel a fölösleges anyagiömlés elkerülése érdekében. A felvitel során kesztyű használata ajánlott.

Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett felületet mossuk le szappannal és vízzel. A használt szerszámokat tisztítsuk meg mielőtt a diszperzió megszáradna. A megszárad membrán acetonban oldható.

Gyakorlati információk

Felépítés:	akrilát-diszperziós bázisú, megjelenés szürke tej diszperzió
Sűrűség, g/liter:	1,5 l g/cm ³
Kiszerezés:	6 kg-os vödör
Fényesség:	mat
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés
Ecsetelés esetén:	Min. 16 óra után
Hígítás:	csapvízzel
Eszközök tisztítása:	csapvízzel
Kiadósság:	0,6 kg/m ²
Feldolgozási hőmérséklet min.:	+5 °C
Tárolás:	száraz, hűvös helyen, zárt csomagolásban
pH:	kb. 8
Minőségmegőrzési idő:	12 hónap. A kinyitott vödört az anyag kivétele után azonnal zárjuk le.
Burkolás:	miután a MOZAIK AQUABLOCK megszáradt, a csempe közvetlenül felrakható a felületre csemperagasztó használatával.
Hulladékkezelés:	A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.
Tűzvesélyességi fokozat:	Nem tűzvesélyes.