

MOZAIK



Mozaik Csempe

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ, CEMENT NÉLKÜLI RAGASZTÓ, BURKOLÓ LAPOKNAK BELSŐ TÉRBEN VALÓ FELRAGASZTÁSÁHOZ

Leírás: Cement nélküli ragasztó, burkolólapoknak belső térben való felragasztásához.

Felületek: Enyhén nedves és közepesen nedves helyiségekben: lakások konyhái és szaniter helyiségei, cement vakolat, gipsz vakolat, gipszkarton, égetett kerámialap gipsz vagy cement kötőanyagra szerelve, beton alapfelületen.

Tulajdonságok: Cement nélküli ragasztó D1 száraz vagy közepesen nedves helységekbe, különösen új munkákhoz ajánlott meghosszabbított felhasználási idő.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Az alap legyen tiszta, ellenálló, sík, por- és zsír mentes, ne legyen rajta olaj, egyenetlenség vagy leváló részek. Legyen száraz, és be kell tartani az alábbi kötési határidőket:

- betonnál: legalább két hónap
- cement vakolatnál: legalább 3 hét
- gipsz alapnál: maradvány nedvesség ≤ 5 súly%

Az alapban kisebb egyenetlenségeket ki lehet egyenlíteni MOZAIK CSEMPÉ-vel, (max. 4 mm vastagságig), majd az alapot kb. 24 órán keresztül hagyni kell megkötni.

Felhasználási útmutató: Jól keverje föl a MOZAIK CSEMPÉ-t a vödörben addig, amíg homogén krémszerű pasztát kap. Vigye fel a MOZAIK CSEMPÉ-t egyszerű, vagy dupla ragasztásban a fogazott glettvas segítségével az adott burkolólap méretének megfelelően (ld. Az alábbi táblázatot). Egyszerre 1-2 m²-t ragasszon fel. Helyezze fel a lapokat, óvatosan ütögesse meg őket, hogy ne repedjenek meg, de nem maradjanak levegőbuborékok sem.

Burkolóanyagok

Feleljenek meg az érvényes falakra vonatkozó előírásoknak. A lapok engedélyezett max. súlya: 30kg/m². Égetett agyag esetében kérjen információt. Ne használja fagyott vagy meleg alapon. Várja meg, amíg a MOZAIK CSEMPE megfelelően megszárad (1-5 nap a burkolólapoktól, az alaptól és a környezeti feltételektől függően). Tisztítás: A felhasználás közben folyamatosan, nedves szivaccsal.

Gyakorlati információk

Kíszerelés:	1kg, 5 kg-os vödör.
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés
Ecsetelés esetén:	min. 16 óra után
Hígítás:	csapvízzel
Eszközök tisztítása:	csapvízzel
Kiadósság:	3-4,5 kg/m ² (a burkolólap méretétől és a fuga szélességétől függően)
Felhasználási hőmérséklet:	+5 °C + 30 °C között
Tárolás:	12 hónapig eredeti csomagolásban, zárt állapotban, fagytól és nagy melegtől védve. A vödört gondosan be kell zárni, ne képződjön bőr a felületen, és ne keményedjen meg a termék.
Minőségmegőrzési idő:	12 hónap
Nyitott idő:	kb. 30 perc + 20 °C-on
beillesztés, javítás:	kb. 20 perc + 20 °C-on A fenti időtartamok változhatnak az alap porozítása és a környezeti feltételek hatására (hőmérséklet/relatív páratartalom).
Hulladékkezelés:	Hulladékkezelés: A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.
Tűzvesélyességi fokozat:	Nem tűzvesélyes.