

MOZAIK



Mozaik Gyorsjavító Habarcs

UNIVERZÁLIS JAVÍTÓ ÉS SIMÍTÓHABARCS

Leírás: Falakon, aljzatokon lévő mélyedések kitöltésére. Műgyantával erősített javító-és kiegyenlítő anyag, mely felhordható vastagabb rétegben is. Székgörgőkkel szemben ellenálló.

Felületek: Felületek simítására, javítására ajánljuk. Mélyedések kitöltésére cement, anhidrit, gipsz esztrich-en, valamint fa és egyéb szilárd aljzaton alkalmazható.

- Tulajdonságok:**
- vízálló
 - gyorsan kötő
 - kül- és beltéri alkalmazásra is javasolt
 - kiváló rugalmasság
 - vastagabb rétegben homokkal keverhető
 - székgörgőkkel szemben ellenálló
 - padlófűtésnél is alkalmazható

Felhasználási útmutató

A felület előkészítése: A felület legyen szilárd, repedés- és szennyeződésmentes, egyenletesen száraz. A fellazult repedéseket távolítsuk el erre alkalmas eszközzel. Az alapozás diszperziós alapozóval történjen. Kültérben vastagabb réteg (> 10 mm) felhordása előtt kötőhidat vigyünk fel a felületre (5 kg MOZAIK GYORSJAVÍTÓ + 0,4 L alapozó+ 1,25 L víz).

Felhasználási útmutató: A MOZAIK GYORSJAVÍTÓ-t hideg, tiszta vízzel keverjük be. Teljesen homogén, csomómentes habarcs kikeverésére használjunk kb. 600 ford./perc fordulatszámú keverőt. A homokot mindig utoljára keverjük be. A különböző rétegvastagságok kialakításához az alábbiak szerint keverjük a MOZAIK GYORSJAVÍTÓ-t homokkal:

- 2-10 mm –ig homok hozzáadása nélkül
- 10-20 mm között max. 65%-ig 0-3 mm szemcseméretű, tiszta homokkal keverve
- 20-30 mm között max 100%-ig 0-8 mm szemcseméretű, száraz, tiszta homokkal keverve

Keverési arány:

- Javítóhabarcs: 1 L víz + 5 kg MOZAIK GYORSJAVÍTÓ habarcs
- 10-20 mm rétegvastagság: 1,25 L víz + 5 kg MOZAIK GYORSJAVÍTÓ + 3,25 kg homok
- 20-30 mm rétegvastagság: 1,25 L víz + 5 kg MOZAIK GYORSJAVÍTÓ + 5,00 kg homok

Biztonsági óvintézkedések:

A MOZAIK GYORSJAVÍTÓ habarcs cement tartalmú nedvességgel lúgosan reagál. A termék alkalmazásakor védjük bőrünket és szemünket. Bőrre vagy szembe kerüléskor bő vízzel öblítsük. Szembe kerüléskor forduljunk orvoshoz.

Gyakorlati információk

Felépítés: módosított PVAC típusú diszperziós ragasztó

Kiszerlés: 5 kg – os papírzsák (4*5 kg egybe csomagolva)

Kiadósság: 1,6 kg/m²/mm

Feldolgozási hőmérséklet: min + 5°C

Bekeverés után

felhasználható: kb 15 perc

Járható: 30-60 perc múlva

Burkolható: 24 óra múlva

Tárolás: Száraz hűvös helyen zárt csomagolásban minőségét megőrzi 12 hónapig. Nyitott zsákot zárjuk le közvetlenül a szükséges por kivétele után. A frissen felhordott MOZAIK GYORSJAVÍTÓ réteget védjük a magas hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől és huzattól.

Hulladékkezelés: A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásnak megfelelő helyre helyezzük ki.