

Mozaik Tivebond



Leírás

Padlófűtésnél is használható felhasználásra kész, oldószermentes univerzális ragasztó.

Alkalmazási terület

Szintetikus-, juta-, latex habhátoldalú textilburkolatok, PVC, CV burkolatok, linóleum burkolatokra valamint tűfilc burkolatok ragasztásához ajánlott. Nedvszívó felületen falra és aljzatra történő ragasztására alkalmas.

Tulajdonságok

- oldószermentes
- magas kötési szilárdság
- ellenálló székgörgőkkel szemben is
- felhasználásra kész padlófűtés esetén is alkalmazható

Gyakorlati információk

Felépítés:

Akrilát-kopolimer diszperzió, javító adalékkal.

Sűrűség, g/liter:

1,45 kg/l

Kiszerezés:

1 kg, 7 kg, 20 kg-os vödör

Színválaszték:

szürkés beige

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés.

Ecsetelés esetén:

min. 16 óra után

Hígítás:

csapvízzel; fedőréteggént legfeljebb 10% víz hozzáadása szükséges.

Eszközök tisztítása:

csapvízzel

Kiadósság:

0,6 kg/m²

Kiszellőztetési idő:

Kb. 10 perc

Nyitott idő:

Kb. 20 perc

Száradási idő:

Kb. 24 óra

Tárolás:

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, zárt csomagolásban.

Minőségmegőrzési idő:

12 hónap. A kinyitott vödröt az anyag kivétele után azonnal zárjuk le.

Tisztítás:

Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a szerszámokról és a burkolóanyagról szappanos vízzel távolítsuk el. A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el. Giskód D1 oldószermentes diszperziós ragasztó

Hulladékkezelés:

A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

Felhasználási útmutató

A felület előkezelése

A felület legyen tartósan száraz, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes. A málló részeket távolítsuk el. A nedvszívó és porózus alapokat kiegyenlítés előtt Mozaik Alapozóval kell előkészíteni.

Felhasználási javaslat

Burkolás előtt mindig ellenőrizzük a beton aljzatot és felületet. A ragasztót használat előtt keverjük fel, egyenletesen vigyük fel a felületre fogazott glettvassal. A kiszellőztetési idő után (mely függ az aljzat természetétől és a helyiség hőmérsékletétől) a klimatizált burkolatot fektessük le, és alaposan simítsuk bele a ragasztóágyba. Óvatosan nyomjuk meg, a burkolat teljes felületen érintkezzen a ragasztóval. A jó kötés elérése érdekében a burkolatot addig fektessük le, amíg a ragasztó nedves. A burkolat széleit és illesztési pontjait ismételtén simítsuk át, és hengereljük le. Lásd a burkolóanyag gyártó utasításait. Mozaik Tivebond-dal ragasztandó burkolóanyagoknak klimatizálnak, feszültségmentesnek és sík felületűnek kell lennie.

Javasolt bevonatrendszerek

Mozaik Tivebond-dal ragasztandó burkolóanyagoknak klimatizálnak, feszültségmentesnek és sík felületűnek kell lennie. Az ismertetőben szereplő adatok a helyiség klimatikus viszonyainak megfelelően változhatnak. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a szerszámokról és a burkolóanyagról szappanos vízzel. A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el.

Megjegyzés

Mozaik Tivebonddal ragasztandó burkolóanyagoknak klimatizálnak, feszültségmentesnek és sík felületűnek kell lennie.

Az ismertetőben szereplő adatok a helyiség klimatikus viszonyainak megfelelően változhatnak.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

GIS kód

D1 oldószermentes diszperziós ragasztó