



MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: alkidgyanta kötőanyagú, fényálló pigmenteket tartalmazó zománcfesték.

Kereskedelmi elnevezés

- AUTÓLUX® zománc

Alkalmazási terület: elsősorban fényezett gépjármű karosszériák felújító festésére használható. Bármilyen típusú festékkel bevont felület újrafényezésére alkalmazható. Szobahőmérsékleten is gyorsan szárad, a száradási idő hőkezeléssel (kb. 60°C) vagy aktív hígító alkalmazásával még tovább csökkenthető. Bevonata fényes, kemény, kopás-, időjárás-, víz- és benzinálló. Felhasználható kültéri szerkezetek korrózióvédelmének is fedőbevonatként.

Minőségi jellemzők:

Külső:	homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom:	40–50%
Kifolyási idő (Mp. 4):	min. 100 sec
Sűrűség:	0,92–1,1 g/cm ³
Száradási idő (20 °C-on):	
Porszáraz:	1 óra
Ragadásmentes:	5 óra
Szárak:	24 óra
Elméleti kiadósság:	0,125–0,16 kg/m ² /30 µm réteg
Fényesség:	magasfényű

Színválaszték: alapszínek (fehér 100, fekete 300), a **RAL, NCS** színekártyák szerinti színek, valamint minta alapján **színméréssel**.

HASZNÁLAT

Felújító jellegű munka esetén, ha a bevonat ép és az újrafényezést csak esztétikai szempontok indokolják, elegendő a felületet vízálló csiszolópapírral megcsiszolni. A megcsiszolt, száraz, portalanított felületre a zománcfesték közvetlenül is felhordható. Ha a régi bevonat sérült, akkor a repedezett és laza bevonatrészeket először mechanikusan el kell távolítani. Portalanítás után a felületet zsirtalanítani kell. Az alapfémig megsérült helyeket célszerű korróziógátló alapozó festékkel, pl. RAPID korróziógátló alapozóval egy rétegben bevonni. Nagyobb mélyedések, hibahelyek késtapasszal tölthetők ki. A megcsiszolt mélyedéstapasz REZAKRIL® 2k korróziógátló töltőalapozóval vonható át. A töltőalapozó réteget száradás után vizesen, vízálló csiszolópapírral kell megcsiszolni.

A portalanított száraz felületre a zománcfestéket először vékony rétegben ködölve, majd egy vastagabb, jól takaró rétegben kell felhordani. A szórás konszisztenciát 10–15 % AUTÓLUX® hígítóval (könnyű, normál) vagy AUTÓLUX® aktív hígítóval kell beállítani. A könnyű hígítót a téli hónapokban célszerű használni. Az AUTÓLUX® bevonat 1 óra múlva porszáraz, 24 óra elteltével az óvatos szerelés megengedhető. Az első autómosást 3 hét

elteltével célszerű megejteni.

Hígítás: AUTÓLUX® hígítóval, (könnyű, normál)

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított **12 hónap**.

Csomagolás: 1 literes egységben fémdobozban.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Tűz- és robbanásveszélyes!**

Munkaegészségügyi óvintézkedések: Feldolgozása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc vagy védőszemüveg) használata javasolt.

Szállítási feltételek:

Lobbanáspont: >24 °C

ADR/RID: 3.III

UN szám: 1263

IMCO: 3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!